Покритие от вар

Технически информационен лист

2,5l / Номер на артикула.100011 / EAN 4016215100011
5l / Номер на артикула.100028 / EAN 4016215100028
10l / Номер на артикула.100035 / EAN 4016215100035



Минерална боя на базата на хидрат на бял вар. След изсъхване образува повърхност, устойчива на изтриване. Подходяща за влажни помещения, перални, гаражи, мазета, винарски изби, обори и подобни площи. Може да се използва върху минерални основи, защитени от проливен дъжд, дори и на открито. Идеална за сгради, обявени за паметници на културата. Отличава се с висока степен на белота и много добра дишаща способност.

- минерална боя на базата на хидрат на бялата вар
- готовност за употреба
- Идеален за влажни помещения, перални, гаражи, мазета и др.
- Висока степен на белота
- Устойчив на размазване
- Висока пропускливост на водни пари
- Без консерванти, разтворители и пластификатори

Област на приложение

Минерална мазилка на базата на хидрат на бял вар за вътрешни и външни повърхности. Устойчива на изтриване, дишаща, идеална за влажни помещения и подходяща за реставрация на паметници на културата.

Подготовка

За всички минерални основи, като мазилки и бои, съдържащи вар и цимент. Основата трябва да е устойчива на алкали, суха, чиста, стабилна, без прах и мазнини. Отстранете от основата разхлабения материал, старите тапети и лошо залепналите бои. Силно абсорбиращите, пясъчни и кредави основи трябва да се обработят предварително с бауфан силикатен фиксатив. В случай на съмнение направете пробно нанасяне. Пукнатините, дупките и неравностите се изравняват с подходяща шпакловка на бауфан.

Обработка

Преди употреба разбъркайте добре и нанесете с валяк, четка, кител, плоска четка или подходящо устройство за пръскане. При необходимост боята може да се разреди с вода до 15 % за грундиране; за покриващ слой нанесете неразредена. Почистете инструментите веднага след употреба с чиста вода.

Време за съхнене:
около 5 часа при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща повърхност); при неблагоприятни условия времето за съхнене съответно се удължава.

Оцветяване:
За вътрешна употреба може да се оцветява с максимум 4% универсални оцветяващи концентрати (типове LW Oxyd). За външно боядисване не се оцветява.

Указания за нанасяне с безвъздушно пръскане:
Преди това варовиковата боя трябва да се пресее без налягане (размер на отворите 0,5 mm).
Машинен филтър: 30 mesh
Ъгъл на разпръскване: 40°–50°
Дюза: 0,025 – 0,027
Налягане на разпръскване: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Потребление
Гладки повърхности/фина мазилка → от 150 мл/м²
Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение
Съхранявайте опаковката добре затворена, на хладно място, но далеч от замръзване.

Бележки
Температура на нанасяне:
от +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата.

Преди нанасянето спазвайте указанията за безопасност, посочени в информационния лист за безопасност. Актуалните информационни листове за безопасност можете да намерите на нашия уебсайт www.baufan.de.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Покрийте повърхностите, които не се боядисват (стъкло, дърво и др.), и ги предпазете от пръски. По време на нанасянето и изсъхването осигурете достатъчна вентилация. При работа с пулверизатор използвайте комбиниран филтър A2/P2. Избягвайте да ядете, пиете и пушите по време на употребата на боята. Не допускайте попадането ѝ в канализацията, водните басейни или почвата.

При външна употреба трайността на покритието зависи в голяма степен от атмосферните влияния. Варовият бояджийски разтвор може да се обогати със синтетична смола чрез добавяне на латексово свързващо вещество „baufan“. По този начин се подобряват устойчивостта на изтриване и устойчивостта на атмосферни влияния. Не смесвайте с други бои.

Варната боя „baufan“ може безпроблемно да се пребоядисва с същия материал. Преди нанасянето на други видове покрития варната боя трябва задължително да се измие или изчетка.

Утилизация:
За рециклиране предавайте само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Течните остатъци се изхвърлят съгласно код на отпадъците по EWC № 08 01 12.

GISCODE за покривни материали: BSW60

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.