Силикатна интериорна боя

Технически информационен лист

5l / Номер на артикула.021026 / EAN 4016215021026
10l / Номер на артикула.021033 / EAN 4016215021033



Бои за вътрешно боядисване със силикатна основа и висока покриваемост, предназначени за ново боядисване и реновиране върху минерални основи. Боята, която не съдържа консерванти, се отличава с елегантно матово покритие и висока дифузионна способност на водния пар.

- Силно непрозрачна интериорна боя на силикатна основа
- за минерални субстрати
- Силно пропускливи за водни пари
- Контрастно съотношение H_{10}-клас 2 при покривност 6 м²/л
- Устойчивост на износване на мокро R клас 3 съгласно DIN EN 13300
- Степен на гланц G4 – напълно матов
- без консерванти
- Не съдържа разтворители, пластификатори и активни вещества за замъгляване
- безвъздушно пръскане

Област на приложение

Бяла дисперсна силикатна боя съгласно DIN 18363 за вътрешни повърхности на стени и тавани.

Подготовка

За всички минерални основи (като бетон, зидария, шпакловки, циментови, гипсови и варови мазилки), гипсокартонни и други плоскости за сухо строителство, минерална нетъкан текстил, както и стабилно залепнали покрития с минерални, силикатни и матови дисперсионни бои. Основата трябва да е суха, чиста, стабилна, без прах и мазнини. Отстранете от основата разхлабения материал, старите тапети и слабо прилепналите бои. Силно абсорбиращите, пясъчни и кредави основи се грундират с baufan силикатен фиксатив. Пукнатините, дупките и неравностите се изравняват с подходяща шпакловка baufan.

Обработка

Преди употреба разбъркайте добре и нанесете с валяк, четка, кисточка, шпатула или подходящо устройство за пръскане. Подложният слой може да се разреди с максимум 10 % „baufan“ силикатен фиксатор, а покривният слой се нанася неразреден след пълното изсъхване на първия слой боя. При боядисване на по-големи повърхности, за да се избегнат следи от преливане, работете по метода „мокро върху мокро“. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Време за съхнене:
около 5 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща повърхност); при неблагоприятни условия времето за съхнене съответно се удължава.

Оцветяване:
С максимум 3% универсални концентрати за оцветяване (само типове LW-Oxyd).

Указания за нанасяне с безвъздушно пръскане:
Ъгъл на пръскане: 50°
Дюза: 0,023 – 0,027
Налягане на пръскане: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Потребление
Гладки повърхности/фина зърнеста мазилка → от 125 ml/m² Определете точното количество за консумация, като нанесете пробен слой върху обекта.

Съхранение
Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място.

Бележки
Температура на нанасяне:
от +5 °C до +30 °C за материала, въздуха и основата

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Покрийте повърхностите, които няма да се боядисват. Поради високата стойност на pH избягвайте контакт с очите и кожата. Препоръчва се носенето на ръкавици и защитни очила (не от стъкло). При контакт с кожата изплакнете обилно с вода. При контакт с очите незабавно изплакнете обилно с вода и, ако е необходимо, потърсете лекарска помощ. При работа с пулверизатор използвайте комбиниран филтър A2/P2. По време на нанасянето и сушенето осигурете достатъчна вентилация. Избягвайте хранене, пиене и пушене по време на употребата на боята. Не допускайте попадане в канализацията, водните басейни или почвата.

Данните, свързани с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуални информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de.

Гранична стойност на ЕС за ЛОС за този продукт (кат.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Максимално съдържание на ЛОС в този продукт: 1 g/l.

Утилизация:
Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Течните остатъци се изхвърлят съгласно код на отпадъците № 08 01 12.

GISCODE за покривни материали: BSW40

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.