



Водоустойчиво лепило за дърво в съответствие с DIN EN 204-D3 за високоякостно и трайно лепене на закрито и открито. Подходящо за всички видове дървесина, плоскости на дървесна основа, OSB и ламинат. Лепилото не съдържа разтворители, изсъхва прозрачно и образува еластична, устойчива на стареене връзка. Идеално за мебелно строителство, монтажни работи, дюбелни и челни съединения, както и за лепене на език и жлеб с висока носеща способност.

- за водоустойчиво лепене в съответствие с DIN EN 204-D3
- Идеален за всички видове дърво, OSB плоскости и ламинат
- без разтворители
- изсъхва прозрачен
- тестван от ift Rosenheim - експертно становище № 11-002804-PR01 (PB GAS-K01-11-en-01) от 23.09.2011 г.
- за вътрешно и външно ползване

Област на приложение

Лепилото за дърво baufan D3 е подходящо за лепене на всички видове дърво, материали на дървесна основа и ламинати, които се предлагат в търговската мрежа.

Подготовка

Подгответе правилно детайлите, които ще се лепят. Повърхностите за лепене трябва да са чисти и без мазнини и прах. Идеалното съдържание на влага в дървесината е 8-12 %. По-високата влажност удължава времето за втвърдяване.

Обработка

Нанесете лепило за дърво baufan D3 от двете страни с четка или гребен за лепило. Общото количество за нанасяне трябва да бъде 150-200 g/m². След възможно най-краткото време на избликване притиснете съединяваните части, докато са все още влажни. Натискът на пресоване трябва да бъде около 1 N/mm² и да се поддържа в продължение на около 15 минути. При ламинираните плоскости натискът на пресоване може да се увеличи до 3 N/mm², а времето за пресоване - до 30 минути. При полагане на предварително завършен паркет или ламиниран паркет нанесете baufan Wood Glue D3 на нишки от двете страни на езика, натиснете елементите на паркета и ги допрете един до друг. Незабавно избършете излишното лепило с влажна кърпа. Винаги спазвайте указанията за лепене на производителя на подовата настилка. Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба.

Потребление

в зависимост от субстрата ► от 150 до 200 g/m²

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Бележки

Температура на обработка: най-малко + 5 °C за материала и циркулиращия въздух. Времето за сушене зависи от температурата на обработка. Относителна влажност над 90 %, особено в съчетание с ниски температури, може да повлияе значително на времето за сушене и качествените свойства. GISBAU - GISCODE за инсталационни материали: D1 Код на отпадъка № 080410. Само празните контейнери трябва да се изпращат за рециклиране. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят съгласно код на отпадъка № 080410 (отпадъци от лепила и уплътнители, с изключение на тези, попадащи под 080409) или 170904 (смесени отпадъци от строителство и

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

разрушаване, с изключение на тези, попадащи под 170901, 170902 и 170903) или като битови отпадъци.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.