Лепило за подови покрития

Технически информационен лист



1kg / Номер на артикула.102855 / EAN 4016215102855
3kg / Номер на артикула.102862 / EAN 4016215102862
6kg / Номер на артикула.102879 / EAN 4016215102879
10kg / Номер на артикула.102909 / EAN 4016215102909

Готово за употреба дисперсионно лепило за трайно залепване на PVC и CV подови настилки, килими с подложка от вълна, текстил, юта и пяна, както и иглонабит филц на закрито. Подходящо за помещения с подово отопление и за използване с колелца за столове в съответствие с DIN EN 12529.

- за килими с подложка от вълна, текстил, юта и пяна, иглонабит филц, както и за подови настилки от PVC и CV
- Трайно здраво свързване
- Лесна обработка
- Много ниски емисии съгласно EC 1 plus
- без разтворители и пластификатори
- Подходящ за натоварване от колелца на столове в съответствие с DIN EN 12529
- Подходящ за подово отопление
- за закрити помещения

Област на приложение

Дисперсионно лепило за PVC- и CV-покрития, мокети и иглови филц. За вътрешна употреба, подходящо за подово отопление и издържащо на натоварване от колелца на столове.

Подготовка

Подходящ за циментови замазки, бетон, плочки, циментови шпакловъчни и изравнителни смеси, PVC настилки, ПДЧ V100 и подобни влагоустойчиви основи. Основата трябва да е чиста, трайно суха, равна, носеща и свободна от разделителни средства (например прах, мазнина и восък). При груби или неравни основи препоръчваме шпакловане с изравнителна маса за подове. Силно абсорбиращите, прахови и порести основи трябва да бъдат предварително обработени с baufan Tiefgrund LF. Подовият настил, който ще се полага, трябва да е климатизиран, да лежи равномерно и да е отпочинал.

Обработка

Преди употреба разбъркайте добре и нанесете върху основата с зъбна шпатула. Зъбна структура A2 (1,5 – 1,8 мм) за PVC и килими с пяна на гърба. Зъбна структура B2 (2,1 – 2,9 мм) за килими с нетъкан, текстилен и ютенов гръб.

► Полагане с мокро лепене: При абсорбиращи основи или паропропускливи настилки, положете настилката след период на изветряване от 15–30 минути и я притиснете равномерно.

► Полагане с адхезивно лепене: При полагане на непропускливи подови настилки (например PVC) върху неабсорбиращи или слабо абсорбиращи основи е задължително да се спази достатъчно време за изпаряване. Нанесете лепилото върху основата с назъбена шпакла и го оставете да изсъхне. В зависимост от стайната температура, влажността на въздуха и абсорбционната способност на основата, времето за изпаряване може да продължи няколко часа. Подовият настил може да се полага, когато лепилото вече е образувало кора и при проверка с пръст вече не се усеща лепкаво, но все още е еластично.

Остатъците от лепило се отстраняват незабавно с чиста вода. Работните инструменти се почистват с чиста вода веднага след употреба.

Времето за изсъхване зависи от температурата на полагане. Относителна влажност на въздуха над 90 %, особено в комбинация с ниски температури, може значително да повлияе на времето за изсъхване и на качествените характеристики.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Необходимо е стриктно да се спазват указанията за полагане на производителите на настилките. PVC-настилките могат да се заваряват след около 24 часа.

Потребление
при зъбна линия A2 → около 200 – 300 г/м²
при зъбна линия B2 → около 350 – 450 г/м²

Съхранение
Съхранявайте опаковката добре затворена, на хладно място, но далеч от замръзване.

Бележки
Температура на нанасяне:
от +10 °C до +30 °C за материала, въздуха и основата

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. По време на нанасянето и изсъхването се осигурява достатъчна вентилация. Избягвайте да ядете, пиете и пушите по време на употребата на лепилото. Избягвайте контакт с очите и кожата. При контакт с очите или кожата незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водни басейни или почвата.

Моля, вижте информацията за безопасност в листа с данни за безопасност. Актуални листи с данни за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de.

Утилизация:
Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Незатверделите остатъци се изхвърлят съгласно код на отпадъците по EWC № 08 04 10.

GISCODE: D1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.