Рол-он 903

Технически информационен лист

/ Номер на артикула.032905208 / EAN 4016215105054



- без разтворители и пластификатори
- за закрити помещения
- В съответствие с изискванията на CE съгласно DIN EN 13963-2A

Област на приложение

Готова за употреба, безразтворителна лека шпакловка на базата на синтетична смола за поправка и изглаждане на стени и тавани в закрити помещения.

Подготовка

Подходящ за неабсорбиращи дисперсионни основи, за минерални повърхности (като гипсова, варова и циментова мазилка, камък, бетон, порест бетон, зидария и др.), както и за гипсокартон, гипсово-влакнести, циментово-влакнести и други плоскости за сухо строителство. Повърхността трябва да е суха, стабилна и свободна от разделителни вещества (прах, мазнина и др.). Силно абсорбиращите, пясъчни и кредави повърхности трябва да се грундират с profimur Tiefengrund LF. По-дълбоките дупки и изкъртени участъци се запълват предварително с гипсова шпакловка „profimur“. При шпакловане на гипсокартонни и други плоскости за суха строителна техника, основното шпакловане се извършва с „profimur Super-Haftspachtel 945“ или „profimur Fill+Finish Spachtel 960“.

Обработка

Нанесете шпакловката с бояджийски валяк (със средна дължина на влакната), подходящ пулверизатор или мистрия и я изгладете. Дебелина на нанасяне: макс. 3 мм.

Нанасяне чрез пръскане:
Могат да се използват само безвъздушни пръскачки, одобрени от производителя за нанасяне на шпакловки, подходящи за пръскане (например Graco Mark V, Wagner PS 3.39 или подобни).
Статично налягане: 215 bar; работно налягане: 160 – 180 bar; размер на дюзата: 029 – 041; дължина на маркуча: макс. 15 m.

Шпакловката се втвърдява чрез изсъхване – времето за изсъхване зависи от дебелината на нанасянето, състоянието на основата и условията на околната среда. Последващите слоеве боя и залепване трябва да се извършват едва след пълното изсъхване на шпаклованата повърхност.

Потребление

около 1,4 кг на м² при дебелина на нанасяне 1 мм. Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте опаковката плътно затворена, защитена от деца, и я съхранявайте на хладно, но незамръзващо място.

Бележки

Не използвайте при температура на обекта и в помещението под +5 °C. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

За информация, свързана с безопасността, моля, вижте листа с данни за безопасност. Актуалните листи с данни за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.profimur.de или на адрес info@baufan.de.

За рециклиране предавайте само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Невтвърдените остатъци се изхвърлят съгласно код на отпадъците EWC 08 04 10. Не допускайте попадането им в канализацията, водните басейни или почвата.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.