Шпатула за изглаждане и запълване 860

Технически информационен лист

/ Номер на артикула.003201208 / EAN 4016215105078
/ Номер на артикула.003207208 / EAN 4016215105108



Гипсова шпакловка за изглаждане на цялата повърхност, запълване на пукнатини, фуги и дупки, както и за шпакловка на гипсокартонни и други плоскости за суха строителна конструкция. При шпакловката на плоскости за суха строителна конструкция винаги трябва да се използват ленти за покриване на фуги. Гъвкавата шпакловка се нанася и изглажда лесно и се втвърдява дори при по-големи дебелини на слоя, без да се провисва или да се образуват пукнатини. Не е подходяща за употреба в зони, изложени на пряк контакт с вода, като например мокри помещения, душове, басейни, солеви бани, промишлени готварски кухни и др., както и за шпакловане върху стъкло, пластмаса, дърво, метал и дисперсионни основи.

- за изглаждане на цялата повърхност на тавани и стени
- за запълване на пукнатини и дупки, за поставяне на дюбели и за моделиране
- за фугиране на гипсокартонни и други плоскости за суха строителна конструкция
- със метилцелулоза за сигурно залепване
- за класове на качество на повърхността Q1 – Q4 в сухото строителство (съгласно техническа брошура № 2 на индустриалната група „Гипсови плоскости“ към Федералната асоциация на производителите на гипс и гипсови строителни плоскости)
- 60 минути време за нанасяне
- за закрити помещения
- Отговаря на изискванията на CE съгласно DIN EN 13963-3B и DIN EN 13279-1 (гипсова шпакловка за повърхности C7/20/2)

Област на приложение

Гипсова шпакловка, подсилена с целулоза, за стени и тавани в закрити помещения.

Подготовка

Подходящ за всички минерални основи (като гипсова, варова и циментова мазилка, камък, бетон, порест бетон, зидария и др.), както и за гипсокартон, гипсово-влакнести, циментово-влакнести и подобни плоскости за суха строителна техника. Основата трябва да е суха, стабилна и без разделителни средства (прах, масло за кофраж и др.). Силно абсорбиращите, пясъчни и кредави основи трябва да се обработят предварително с profimur Tiefengrund LF. Също така шлифованите повърхности и ръбовете на гипсокартоновите плоскости трябва да се грундират, за да се свърже прахът и да се намали абсорбционната способност.

Обработка

Приготвяне:
Изсипете 2 части по обем от шпакловката за изглаждане и запълване „profimur“ в 1 част по обем студена, чиста вода (например 1 кг прах в 650 мл вода) и разбъркайте. След 3 минути разбъркайте отново кратко сместа.

Нанасяне:
Нанесете приготвената смес в рамките на 60 минути с шпатула или гладилка и я изгладете до равенство с повърхността. В зависимост от дебелината на нанасяне, условията на околната среда и влажността на конструкцията, времето за изсъхване е около 24 часа – при неблагоприятни условия то може да се удължи съответно.

Практически съвет за шлифоване:

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

След пълното изсъхване (около 24 часа – в зависимост от условията на околната среда и влажността на конструкцията) шпаклованите повърхности могат лесно да се шлифоват. За оптимални резултати при шлифоването се препоръчва използването на дискова шлифовъчна машина (зърнистост на абразива 120 – 150) при ниски до средни обороти и лек натиск.

Последващи работи:
За да се избегне неравномерно изсъхване на следващите слоеве при локално шпакловане, поправените места или цялата повърхност трябва да бъдат грундирани с profimur Tiefengrund LF.

Потребление
около 1 кг прах на м² при дебелина на нанасяне 1 мм.

Съхранение
Да се съхранява на място, недостъпно за деца, на хладно и сухо. Отворените опаковки да се съхраняват добре затворени.

Бележки
Не нанасяйте при температура на основата и в помещението под +5 °C. Почистете инструментите с вода след употреба.

За информация, свързана с безопасността, моля, вижте листа с данни за безопасност. Актуалните листи с данни за безопасност можете да намерите на нашия уебсайт www.baufan.de или на info@baufan.de.

За рециклиране предавайте само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Код на отпадъка по EWC: 17 08 02. Не допускайте попадането на продукта в канализацията, водите или почвата.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.