Супер-адхезивен шпакловъчен материал 945

Технически информационен лист

/ Номер на артикула.003904208 / EAN 4016215105016
/ Номер на артикула.003908208 / EAN 4016215105030



Идеален за изглаждане на цялата повърхност, за запълване на фуги в филигранни и сглобяеми тавани, за запълване на пукнатини и дупки, както и за фугиране на гипсокартонни, гипсово-влакнести, циментово-влакнести и подобни плоскости за суха строителство. Сухите строителни плоскости, монтирани без напрежение, могат да се шпакловат без армиращи ленти. Трябва да се спазват указанията за обработка на производителите на плоскостите. Шпакловката „profimur Super-Haftspachtel“ притежава много добро сцепление с основата, запълваща способност и стабилност. Той е пропусклив за водна пара и образува оптимална основа за последващи тапетиране и боядисване. Благодарение на гъвкавата си консистенция шпакловката „profimur Super-Haftspachtel“ е изключително подходяща за създаване на гладки или структурирани повърхности. Не е подходящ за употреба в зони, изложени на пряко пръскане с вода, като например мокри помещения, душове, басейни, солеви бани, промишлени големи кухни и др., както и за шпакловка върху стъкло, пластмаса, дърво, метал и дисперсионни основи.

- Шпатула за боядисване и сухо строителство
- идеален за изглаждане на цялата повърхност, както и за фугиране на гипсокартонени и гипсоволокнени плоскости, монтирани без напрежение, дори и без армиращи ленти
- за всички системи от гипсокартон съгласно EN 13963
- с добавка от синтетична смола и подсилено с влакна
- разтегля се до нула за повърхности без стъпки
- за класове на качество на повърхността Q1 – Q4 в сухото строителство (съгласно техническа брошура № 2 на индустриалната група „Гипсови плоскости“ към Федералната асоциация на производителите на гипс и гипсови строителни плоскости)
- за закрити помещения
- 45 минути време за обработка
- Отговаря на изискванията на CE съгласно DIN EN 13963-4B и DIN EN 13279-1 (гипсова шпакловка за повърхности C7/20/2)

Област на приложение

Шпакловка на гипсова основа, подсилена със синтетична смола, с отлични адхезионни свойства за стени и тавани в закрити помещения.

Подготовка

Подходящ за всички минерални основи (като гипсова, варова и циментова мазилка, камък, бетон, порест бетон, зидария и др.), както и за гипсокартон, гипсово-влакнести, циментово-влакнести и подобни плоскости за сухо строителство. Основата трябва да е суха, стабилна и без разделителни средства (прах, масло за кофраж и др.). Много гладкия бетон, както и силно абсорбиращите, пясъчни и кредави основи, трябва да се подготвят предварително с profimur Tiefengrund LF. Трябва да се грундират и шлифованите повърхности, както и ръбовете на гипсокартоновите плоскости, за да се свърже прахът и да се намали абсорбционната способност.

Обработка

Приготвяне:
Добавете 2 части по обем от шпакловката „profimur Super-Haftspachtel“ към 1 част по обем студена, чиста вода (например 1 кг прах в 600 мл вода) и разбъркайте. След 3 минути разбъркайте отново шпакловката за кратко.

Нанасяне:

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Нанесете приготвената шпакловка в рамките на 45 минути с шпакла или гладилка и я изгладете, така че да е на едно ниво с повърхността. „profimur Super-Haftspachtel“ може да се нанася и в по-големи слоеве с едно нанасяне и се втвърдява равномерно, без да се сляга или да се образуват пукнатини. В зависимост от дебелината на нанасяне, условията на околната среда и влажността на конструкцията, времето за изсъхване е около 24 часа – при неблагоприятни условия времето за изсъхване може съответно да се удължи.

Практически съвет за шлифоване:
Най-лесно се шлифоват шпаклованите повърхности в рамките на 4 дни след нанасянето. За оптимални резултати при шлифоването се препоръчва използването на дискова шлифовъчна машина (зърнистост на абразива 120) при ниски до средни обороти и лек натиск.

Последващи работи:
За да се избегне неравномерно изсъхване на следващите слоеве при локално шпакловане, поправените места или цялата повърхност трябва да бъдат грундирани с profimur Tiefengrund LF.

Потребление
около 1 кг прах на м² при дебелина на нанасяне 1 мм.

Съхранение
Да се съхранява на място, недостъпно за деца, на хладно и сухо. Отворените опаковки да се съхраняват добре затворени.

Бележки
Не използвайте при температура на обекта и в помещението под +5 °C. Почистете инструментите с вода след употреба.

Информация, свързана с безопасността, можете да намерите в листа с данни за безопасност. Актуални листи с данни за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de или на адрес info@baufan.de.

Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Код на отпадъка по EWC: 17 08 02. Не допускайте попадане в канализацията, във водни басейни или в почвата.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.