# Фасадна боя

Технически информационен лист




2,5l / Номер на артикула.100608 / EAN 4016215100608
5l / Номер на артикула.100622 / EAN 4016215100622
10l / Номер на артикула.100646 / EAN 4016215100646

Тази матова фасадна боя е идеална за нови и ремонтни покрития и впечатлява с добрата си покривност и равномерен вид на повърхността. Тя не старее, не пожълтява и е устойчива на атмосферни влияния. Здравото покритие надеждно защитава външните повърхности и осигурява спретнат и чист вид на фасадата в дългосрочен план.

- Матова дисперсна боя от синтетични смоли
- за фасадни покрития, които не стареят и не пожълтяват
- Добра покривност
- безвъздушно пръскане
- 1 литър за приблизително 6 m² за единичен слой върху гладка основа

## Област на приложение

Бяла дисперсионна боя с добра покриваемост за ново боядисване и реновиране.

## Подготовка

За всички минерални основи от бетон, циментови и вароциментови мазилки, зидария, фиброциментови плоскости. Също така за лепилни варови, минерални и силикатни студени покрития. Основата трябва да е суха, чиста, здрава, абсорбираща и без прах и мазнини. Основите, които не могат да бъдат консолидирани или не са достатъчно адхезивни, трябва да бъдат напълно отстранени. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и кредащи основи с baufan Силикатен фиксатор. При съмнение нанесете пробен слой. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща изравнителна смес baufan (напр. baufan външна шпакловка).

## Обработка

Разбъркайте добре преди употреба (боята може да е тиксотропна и гъста) и нанесете с валяк, четка, бояджийска четка, плоска четка или подходящо оборудване за пръскане. Боята може да се регулира до работна консистенция с макс. 10 % бауфан силикатен фиксатор. Необходими са два слоя. При покриване на по-големи площи работете мокро върху мокро, за да избегнете натрупване. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Време за съхнене: около 8 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия. Оцветяване: С максимум 3 % универсални концентрати за оцветяване (видове LW оксид) Бележки за нанасяне с безвъздушно пръскане: Ъгъл на пръскане: 50° Дюза: 0,023 - 0,027 Налягане на пръскане: 120 - 180 бара

## Потребление

Гладки повърхности/фина зърнеста мазилка → от 150 ml/m² Определете точното количество за консумация чрез тестово нанасяне върху обекта.

## Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

## Бележки

Температура на нанасяне: +5 °C до +30 °C за материала, циркулиращия въздух и основата Не покривайте повърхностите, които ще се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Не вдишвайте мъглата от спрея. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате боята. Носете предпазни очила (не стъклени). В случай на контакт с очите или кожата,



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Намек:**
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните опаковки само за рециклиране. внимание! При пръскане могат да се образуват опасни респираторни капчици. Не вдишвайте аерозол или мъгла. При пръскане използвайте комбиниран филтър A2/P2. ГИСКОД за материали за покрития: BSW10 Гранична стойност на ЕС за ЛОС за този продукт: (кат.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010 г.) Съдържание на ЛОС в този продукт макс. 1 g/l



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Намек:**
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.