



20ml / Položka č.Schwarz / EAN 4007955301028 (Schwarz)
20ml / Položka č.075101001 / EAN 4007955302025 (Umbra)
20ml / Položka č.075201001 / EAN 4007955303022 (Rehbraun)
20ml / Položka č.075301001 / EAN 4007955304029 (Oxyd-Rot)
20ml / Položka č.075401001 / EAN 4007955305026 (Oxyd-Ocker)
20ml / Položka č.076101001 / EAN 4007955306023 (Maisgelb)
20ml / Položka č.076201001 / EAN 4007955307020 (Pirgelb)
20ml / Položka č.075501001 / EAN 4007955308027 (Grün)
20ml / Položka č.075601001 / EAN 4007955309024 (Blau)
20ml / Položka č.075701001 / EAN 4007955310020 (Rot)
20ml / Položka č.076301001 / EAN 4007955311027 (Violett)
20ml / Položka č.075801001 / EAN 4007955312024 (Tannengrün)
20ml / Položka č.075901001 / EAN 4007955313021 (Grasgrün)
20ml / Položka č.076001001 / EAN 4007955314028 (Oxyd-Grün)
20ml / Položka č.076601001 / EAN 4007955315025 (Oliv grün)
20ml / Položka č.076701001 / EAN 4007955316022 (Lindgrün)
20ml / Položka č.076801001 / EAN 4007955317029 (Senf)
20ml / Položka č.076401001 / EAN 4007955318026 (Orange)
20ml / Položka č.076901001 / EAN 4007955319023 (Kamel)
20ml / Položka č.077001001 / EAN 4007955320029 (Kastanie)
20ml / Položka č.077101001 / EAN 4007955321026 (Terrabraun)
20ml / Položka č.077201001 / EAN 4007955322023 (Tabak)
20ml / Položka č.077301001 / EAN 4007955323020 (Dunkelbraun)
20ml / Položka č.077401001 / EAN 4007955324027 (Steingrau)
20ml / Položka č.076501001 / EAN 4007955325024 (Weiß)
20ml / Položka č.077501001 / EAN 4007955326021 (Echt-Gelb)
20ml / Položka č.077601001 / EAN 4007955327028 (Echt-Rot)
20ml / Položka č.077701001 / EAN 4007955328025 (Echt-růžová)

Pigmentový koncentrát pro tónování laků, emulzních barev, omítek ze syntetických pryskyřic, plniv atd.

- Extrémně pestré a produktivní
- 28 zářivých barev
- pro tónování téměř všech materiálů
- Vynikající míchací vlastnosti
- Velmi dobrá odolnost proti světlu
- mrazuvzdorné
- Úspora místa díky malému objemu
- všechny typy oxidů LW jsou vhodné pro bezaromatické nátěrové systémy a silikátové barvy (barevné odstíny č. 3, 4, 5, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25).

Oblast použití

tónovací koncentrát decoMIX - univerzálně míchatelná pigmentová pasta pro emulzní barvy, laky a lazury. Ideální pro přesné tónování mnoha barevných systémů.

Zpracování

Před použitím lahvičku dobře protřepejte. Přidejte univerzální tónovací koncentrát decoMIX k barvě, kterou chcete tónovat, a dobře promíchejte, dokud nebude zcela homogenní. Pro tónování barev doporučujeme použít míchadlo. Maximální množství decoMIXu, které je třeba přidat, se liší v závislosti na typu barvy, nemělo by však překročit 10 %. Maximální množství, které je třeba přidat: Disperze cca 10 % Laky cca 8 % Akrylové laky cca 6 % Bezbarvé barvy, lazury, mořidla, vosky na dřevo cca 5 % Silikátové barvy a nátěry cca 3 %.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném, ale nezamrzajícím místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po skladování v mrazu jsou koncentráty při pokojové teplotě a po protřepání opět plně použitelné.

Poznámky

U stříkaných materiálů, jako jsou polyester, polyesterové barvy, disperze obsahující rozpouštědla na bázi směsných polymerů a Pliolit, elastické barvy atd., je třeba provést zkoušky kompatibility a tření. Nejprve tónovat - pak ředit! Nepoužívat při teplotách nižších než +5 °C. Náradí ihned po použití očistěte vodou. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s domovním odpadem nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte v souladu s kódem odpadu EWC č. 08 01 11.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.