FIX2000 olejový bariérový nátěr betonu a podlahy

Technický informační list

5l / Položka č.013102000 / EAN 4002175123719 (grau)
5l / Položka č.013202000 / EAN 4002175123818 (červenohnědá)



Ochranný nátěr odolný proti topným olejům s osvědčením stavebního úřadu pro vnitřní skladovací prostory a jímky topných olejů z betonu a cementu. Ideální také jako odolný nátěr betonových povrchů a stěrkových podlah v kotelnách a sklepích. Je neprůhledný bílý a izoluje skvrny od vody, sazí a nikotinu. Má hladký povrch a lze jej natřít již za 2 hodiny. Není vhodný jako nátěr podlah na parkovacích místech a na povrchy s trvalou expozicí vlhkosti.

- zkoušená jakost - číslo zkoušky P - SAC 02/5.1/09 - 411)
- vysoce elastické
- na bázi syntetické pryskyřice
- vodou ředitelný
- k dispozici ve 2 barvách: šedé a červenohnědé

Oblast použití

Speciální nátěr odolný proti topnému oleji na beton, potěr, skladovací prostory topného oleje a vnitřní odkapávací misky. Vysoce elastický, na bázi syntetické pryskyřice.

Příprava

Podklad musí být suchý, stabilní a bez separačních látek (prach, bednicí olej atd.). Odstraňte starý nátěr a uvolněnou omítku. Praskliny a otvory opravte vnějším plnivem baufan.

Zpracování

Před aplikací důkladně promíchejte. Materiál lze natírat, válcovat i stříkat. Právní pokyny pro zpracování nátěru odkapávačů oleje: 1. Na základní nátěr naneste olejový bariérový nátěr fix 2000, barva šedá, zředěný vodou v poměru 2:1 objemových dílů. 2. Naneste nátěr na odkapávače oleje. 3. Naneste nátěr na odkapávače oleje. Po 12 hodinách schnutí naneste jako mezivrstvu neředěný nátěr fix 2000 olejová bariéra, barva červenohnědá. 3. Po dalších 12 hodinách schnutí naneste finální nátěr šedé barvy, rovněž neředěný. Aby byla struktura nátěru dobře viditelná, musí být tyto tři vrstvy naneseny na stěny ve vzdálenosti cca 1 cm od sebe. Na celou strukturu nátěru je potřeba 550 ml/m² šedé barvy (150 ml/m² na zředěný základní nátěr a 400 ml/m² na vrchní nátěr) a 400 ml/m² červenohnědé barvy, tj. celkem 950 ml/m². Nátěr podlahy: Na neošetřený podklad naneste jako základní nátěr olejový bariérový nátěr Fix 2000 zředěný vodou v objemovém poměru 2:1. V případě, že je nátěr zředěný vodou, naneste jej na podlahu. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Doba schnutí: cca 8 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65% relativní vlhkost, mírně savý podklad); delší doba schnutí za nepříznivých podmínek. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 70 %.

Spotřeba

pro olejovou bariéru ► od 300 do 400 ml/m² pro nátěr podlahy ► od 150 do 200 ml/m² (pro jednu vrstvu)

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě. Při správném skladování a neotevření je doba použitelnosti nejméně 24 měsíců od data výroby (viz štítek šarže).

Poznámky

Aplikační teplota: +8 °C až +30 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad Nezakrývejte natírané plochy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během aplikace a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné brýle. V případě zasažení očí nebo pokožky okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se přípravek dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci. Při stříkání mohou vznikat nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosol

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

nebo mlhu. Při postřiku používejte kombinovaný filtr A2/P2.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.