



Tento konvertor rzi na vodní bázi chemicky rozpouští rez a vytváří černou, ve vodě nerozpustnou ochrannou vrstvu, která spolehlivě chrání před novou korozí. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití a vytváří ideální základ pro následné nátěry. Jednoduchá aplikace umožňuje účinné ošetření rzi i na silně zkorodovaných kovových površích.

- Na vodní bázi
- pro interiér i exteriér
- Dokonalý základ pro následné nátěry
- Chrání před novou korozí
- Chemicky rozpouští rez

Oblast použití

Chemicky odstraňuje rez, chrání před novou korozí a vytváří černý, ve vodě nerozpustný základ pro další nátěry.

Příprava

Lze použít na všechny lehce i silně zkorodované povrchy (včetně automobilů). Neškodí plastům, gumě, chromu, sklu a homogenně lakovaným povrchům. Povrch musí být zbaven uvolňujících se látek (oleje, mastnoty, silikonu atd.).

Zpracování

Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí s plastovým kelímkem. Konvertor rzi se aktivuje, jakmile přijde do styku s rží. Výborně působí ve vlhkém prostředí - ideální je vysoká vlhkost vzduchu. Ve velmi suchém prostředí je třeba po aplikaci udržovat konvertor rzi vlhký, např. postříkem vodou. Reakční doba závisí na vlhkosti vzduchu a okolní teplotě. Po aplikaci nechte konvertor rzi reagovat až 48 hodin. Vytvoří se černá, kompaktní vrstva. Ochranný účinek konvertoru rzi přetrvává několik let, pokud je aplikován další nátěr (např. barva). Bez dalšího nátěru je ošetřený kov chráněn proti rzi a korozi až 6 měsíců. Před dalším nátěrem povrch důkladně opláchněte vodou a nechte zaschnout.

Spotřeba

250 ml stačí na cca 2,5 - 3,75 m².

Úložiště

Skladujte je těsně uzavřené, chráněné před dětmi a v chladu, ale bez mrazu.

Poznámky

Chraňte povrchy, které nemají být ošetřeny, před postříkáním. Náhodné postříkání okamžitě omyjte vodou nebo vlhkým hadříkem. Nářadí po použití očistěte vodou. Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat společně s domovním odpadem nebo jako odpad ze stavby. Kód odpadu EWC č. 08 01 12.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.