



Tento speciální lak na vodní bázi je ideální pro nátěry keramických obkladů v interiéru. Kombinuje základní nátěr, vrchní nátěr a tmel v jedné aplikaci, nabízí optimální přilnavost a hedvábně matný, bílý povrch. Nežloutne, má nízký zápach a snadno se nanáší válečkem nebo štětcem.

- Základní nátěr, vrchní nátěr a tmel v jednom
- bílé hedvábní matné
- Optimální přilnavost
- nežloutnoucí
- Nízký zápach

### Oblast použití

Vodou ředitelná barva na keramické obklady a dlažby v interiéru - saténově matná, bez základního nátěru, ideální do koupelen a kuchyní.

### Příprava

Dlažba musí být suchá, čistá a zbavená prachu a mastnoty. Dlaždice důkladně očistěte přípravkem baufan Multi-Clean. Je třeba odstranit zbytky mýdla, vodního kamene a silikonu. Poškozené spáry nebo otvory po hmoždinkách opravte přípravkem baufan Oprava obkladů a spár a před dalším ošetřením nechte důkladně zaschnout. Zakryjte sousední povrchy, jako jsou podlahy a sanitární předměty.

### Zpracování

Lak na dlaždice naneste dvakrát až třikrát pomocí lakovacího válečku s krátkým vlasem s mezisušením. Ihned po nanesení laku odstraňte lepicí pásku. Lak je na dotek suchý přibližně po 60 minutách a po 4-6 hodinách je možné jej natírat - v nepříznivých okolních podmínkách (např. nízká teplota nebo vysoká vlhkost) může být doba schnutí delší. Pro barevné nátěry lze lak na obklady tónovat až 10 ml univerzálního tónovacího koncentrátu decomix na 750 ml plechovky.

### Spotřeba

cca 100 ml/m<sup>2</sup>. Obsah vystačí na cca 7,5 m<sup>2</sup> pro jednu vrstvu a cca 3,75 m<sup>2</sup> pro dvě vrstvy.

### Úložisko

Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném, nezamrzajícím místě mimo dosah dětí.

### Poznámky

Lakovaný povrch lze čistit běžnými jemnými čistícími prostředky pro domácnost (nepoužívejte abrazivní čistící prostředky). Není vhodný do vlhkých prostor. Řiďte se technickým listem. Nepoužívejte při teplotě nižší než +8 °C. Náradí ihned po použití očistěte vodou. Při stříkání mohou vznikat nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu. Prázdné nádoby odevzdejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s domovním odpadem nebo jako odpad ze stavby. Nevytvrzené zbytky odstraňte podle kódu odpadu EWC č. 08 01 11. Limitní hodnota VOC pro tento výrobek v EU (kat.: A/i, Wb) = 140 g/l. Obsah těkavých organických látek v tomto výrobku max. 140 g/l.

### Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.