# Jewel White

Technický informační list

5l / Položka č.100967 / EAN 4016215100967
10l / Položka č.100998 / EAN 4016215100998




Bílá, velmi odolná emulzní barva s vynikající kryvostí pro nejvyšší nároky. Poskytuje elegantní matný, rovnoměrný povrch a přesvědčí vysokou odolností. Ideální pro obytné a pracovní prostory vystavené silnému opotřebení. Snadno se nanáší válečkem, štětcem nebo stříkáním a je ideální pro dokonalý výsledek.

- Pro nejvyšší nároky
- ušlechtilý matný povrch
- Kontrastní poměr třídy 1 s výtěžností 6 m²/l
- Třída odolnosti proti oděru za mokra 1 podle DIN EN 13300
- Úroveň lesku matná matná
- Neobsahuje rozpouštědla, změkčovadla a látky způsobující mlžení
- bezvzduchový postřik

## Oblast použití

Bílá, velmi odolná emulzní barva s vynikající krycí schopností pro vnitřní povrchy stěn a stropů.

## Příprava

Na všechny minerální podklady (jako je beton, zdivo, vyrovnávací hmoty, cementové, sádrové a vápenné omítky), sádrokartonové a jiné sádrovláknité desky, pevně přilnavé emulzní nátěry a také dřevotříska, skelná tkanina a jiné malovatelné tapety a obklady stěn. Podklad musí být suchý, čistý, pevný, savý a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstraňte uvolněný materiál, staré tapety a špatně přilnavé nátěry. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady opatřete základním nátěrem baufan Deep Primer LF. Praskliny, díry a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávací hmotou baufan.

## Zpracování

Před použitím dobře promíchejte a nanášejte válečkem, štětcem, štětkou, plochým štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením. Ve většině případů postačí jedna nasycená a rovnoměrná vrstva. U nerovnoměrně savých a vysoce kontrastních podkladů může být nutný základní nátěr. Jako základní nátěr lze barvu ředit max. 5 % vody, jako vrchní nátěr se nanáší neředěná po zaschnutí první vrstvy barvy. Při natírání větších ploch pracujte "mokrý do mokrého", aby nedocházelo k nánosům. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Doba schnutí: cca 5 hodin za normálních podmínek (+20 °C, relativní vlhkost 65 %, mírně savý podklad); delší doba schnutí za nepříznivých podmínek. Tónování: s max. 10 % univerzálních tónovacích koncentrátů nebo s plnou tónovací a tónovací barvou. Poznámky k aplikaci bezvzduchovým stříkáním: Úhel stříkání: 50° Tryska: 0,023 - 0,027 Tlak stříkání: 120 - 180 bar.

## Spotřeba

Hladké povrchy/jemná zrnitost omítky → od 125 ml/m² Přesné množství spotřeby určete nanesením zkušebního nátěru na objekt.

## Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

## Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad Nezakrývejte lakované plochy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné brýle. V případě zasažení očí nebo pokožky okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se přípravek dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Nápověda:**
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

nádoby odevzdejte pouze k recyklaci. pozor! Při stříkání mohou vznikat nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu. Při postřiku používejte kombinovaný filtr A2/P2.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Nápověda:**
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.