Interiérový latex

Technický informační list



2,5l / Položka č.021422 / EAN 4016215021422
5l / Položka č.021453 / EAN 4016215021453
10l / Položka č.021507 / EAN 4016215021507

Bílá, odolná proti oděru latexová barva pro vysoce kvalitní nátěry v interiéru. Barva vyniká vysokou krycí schopností a elegantním matným povrchem. Díky tomu je obzvláště vhodná k natírání hladkých i strukturovaných podkladů, skleněných tkanin, strukturovaných a reliéfních tapet. Díky své vysoké odolnosti je tato barva ideální pro silně namáhané plochy. Rovnoměrný výsledek zajišťuje upravené, trvanlivé stěny a moderní, luxusní vzhled interiéru.

- Pro odolné nátěry interiérů
- Vysoká neprůhlednost
- Kontrastní poměr třídy 2 s výtěžností 6 m²/l
- Třída odolnosti proti oděru za mokra 2 podle DIN EN 13300
- Stupeň lesku G3 – matný
- Neobsahuje rozpouštědla, změkčovadla a látky způsobující mlžení
- bezvzduchový postřik

Oblast použití

Matná latexová barva pro stěny a stropy v interiéru.

Příprava

Pro všechny minerální podklady (jako beton, zdivo, stěrkové hmoty, cementové, sádrové a vápenné omítky), vláknité tapety, skleněná tkanina a jiné tapety a obklady stěn vhodné k přetírání, sádrokartonové a jiné desky pro suchou výstavbu, jakož i pevně přilnavé nátěry disperzních barev. Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez prachu a mastnoty. Z podkladu odstraňte uvolněný materiál, staré tapety a špatně přilnavé nátěry. Silně savé, pískující a křídující podklady natřete základním nátěrem baufan Tiefgrund LF. Trhliny, díry a nerovnosti vyrovnejte vhodnou stěrkovou hmotou baufan.

Zpracování

Před použitím důkladně promíchejte a naneste válečkem, štětcem, malířským štětcem, plochým štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením. Jako základní nátěr lze barvu zředit maximálně 5 % vody. Jako krycí nátěr naneste nezředěnou barvu po úplném zaschnutí první vrstvy. Při natírání větších ploch pracujte technikou „mokré na mokré“, aby se zabránilo vzniku stop po štětci. Nástroje očistěte vodou ihned po použití.

Doba schnutí:
cca 5 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65 % rel. vlhkosti vzduchu, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlouží.

Tónování:
Maximálně 10 % univerzálních tónovacích koncentrátů nebo plnobarevných a tónovacích barev.

Pokyny pro nanášení stříkáním metodou Airless:
Úhel stříkání: 50°
Tryska: 0,023 – 0,027
Stříkací tlak: 120 – 180 bar

Spotřeba

Hladké povrchy/jemná zrnitost omítky → od 150 ml/m²
Přesnou spotřebu zjistěte pomocí zkušebního nátěru na daném objektu.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Úložiště
Nádoby skladujte dobře uzavřené, v chladu, ale mimo dosah mrazu.

Poznámky
Teplota při zpracování:
+5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zakryjte plochy, které se nemají natírat. Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2. Během zpracování a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Během používání barvy se vyhněte jídlu, pití a kouření. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou. Při zasažení očí nebo pokožky okamžitě důkladně opláchněte vodou. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de.

Hraniční hodnota VOC v EU pro tento výrobek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maximální obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l.

Likvidace:
K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Kapalné zbytky likvidujte podle kódu odpadu č. 08 01 12.

GISCODE pro nátěrové hmoty: BSW20

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.