Silikátové fixační činidlo

Technický informační list

1l / Položka č.021088 / EAN 4016215021088
5l / Položka č.021095 / EAN 4016215021095



Stabilizovaný základní nátěr na bázi vodního skla a křemičitanu draselného. Zpevňuje podklad a reguluje savost. Ideální také k ředění silikátových barev.

- Stabilizovaný nátěr vodního skla na bázi křemičitanu draselného
- Základní nátěr pro minerální podklady
- Ředidlo pro silikátové barvy
- Vysoce propustný pro vodní páru
- má přirozené vlastnosti proti plísním
- Bez konzervačních látek, rozpouštědel a změkčovadel
- pro interiér i exteriér

Oblast použití

K základnímu nátěru minerálních podkladů a k ředění silikátových barev.

Příprava

Vhodné pro podklady, jako jsou stěny a stropy z betonu, cementové a vápencementové omítky a zdivo, jakož i pro sádrové podklady a vláknocementové desky. Také pro staré nátěry s dobrou přilnavostí, provedené vápennými, minerálními a silikátovými barvami. Podklad musí být suchý, čistý, savý, bez prachu a mastnoty. Podklady, které se nesmí zpevnit, nebo které nemají dostatečnou přilnavost, jakož i sintrované vrstvy, je třeba zcela odstranit. V případě pochybností proveďte zkušební nátěr. Trhliny, díry a nerovnosti vyrovnejte vhodnou stěrkovou hmotou baufan.

Zpracování

Před použitím dobře protřepejte nebo promíchejte a naneste štětcem, malířským štětcem nebo plochým štětcem. Základní nátěr lze nanášet neředěný nebo zředěný vodou v poměru až 1:2. Na velmi silně savé podklady naneste dva nátěry „mokré na mokré“ a vtlačte je do podkladu. Pracovní nářadí očistěte vodou ihned po použití.

Doba schnutí:
cca 6 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlužuje.

Spotřeba

Hladké povrchy/jemná struktura omítky → od 100 ml/m²
Přesnou spotřebu zjistěte zkušebním nátěrem na daném objektu.

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky

Teplota při zpracování:
+5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad

Povrchy, které nejsou určeny k natírání (zejména sklo, hliník, keramika a podobné materiály), předem zakryjte. Náhodné postříkání okamžitě omyjte vodou.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Nemíchejte s základními nátěry a barvami na jiné bázi.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte kontaktu s kůží a očima. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle (ne skleněné). V případě kontaktu s kůží opláchněte velkým množstvím vody. V případě kontaktu s očima okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy najdete na našich webových stránkách www.baufan.de.

Likvidace:
K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Číslo odpadu EWC 08 01 12.

GISCODE pro nátěrové hmoty: BSW40

Hraniční hodnota VOC v EU pro tento produkt: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
Maximální obsah VOC v tomto produktu: 1 g/l

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.