



Stabilizovaný základní nátěr na vodní sklo na bázi křemičitanu draselného zajišťuje trvalé zpevnění minerálních podkladů a spolehlivě reguluje nasákavost. Vytváří optimální podmínky pro následné nátěry a je také ideální pro profesionální ředění silikátových barev - pro maximální přilnavost a dlouhotrvající výsledky.

- Stabilizovaný nátěr vodního skla na bázi křemičitanu draselného
- Základní nátěr pro minerální podklady
- Ředidlo pro silikátové barvy
- Vysoce propustný pro vodní páru
- má přirozené vlastnosti proti plísním
- Bez konzervačních látek, rozpouštědel a změkčovadel
- pro interiéry i exteriéry

Oblast použití

K fixaci vysoce a různě savých minerálních podkladů a k ředění silikátových barev.

Příprava

Vhodný pro podklady, jako jsou stěnové a stropní povrchy z betonu, cementové a vápenocementové omítky, zdivo, sádrové podklady, vláknocementové desky. Rovněž na lepicí vápenné, minerální a silikátové nátěry za studena. Podklad musí být suchý, čistý, pevný, savý a zbavený prachu a mastnoty. Podklady, které nelze konsolidovat nebo které dostatečně nepřiléhají, jakož i spěkané vrstvy je třeba zcela odstranit. V případě pochybností naneste zkušební vrstvu. Praskliny, díry a nerovnosti opravte vhodným baufan plnivem. Povrchy, které nejsou určeny k natírání, předem zakryjte, zejména skleněné, hliníkové a keramické povrchy. Stříkance ihned omyjte vodou.

Zpracování

Před použitím dobře protřepejte nebo promíchejte a naneste štětcem, štětkou, plochým štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením. Základní nátěr lze nanášet neředěný nebo zředěný vodou v poměru až 1:2. Velmi savé podklady opatřete základním nátěrem dvakrát mokrym na mokrym a zaválcujte. Nemíchejte se základními nátěry a barvami na bázi jiných materiálů. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Doba schnutí: cca 6 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65% relativní vlhkost, středně savý podklad); při nepříznivých podmínkách je doba schnutí přiměřeně delší.

Spotřeba

Hladké povrchy/jemná zrnitost omítky → od 100 ml/m² Přesné množství spotřeby určete zkušebním nátěrem na objektu.

Úložiště

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

Poznámky

Aplikační teplota: +5 °C až +30 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad. Nezakrývejte natírané plochy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během aplikace a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné brýle (ne skleněné). V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se dostaly do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné obaly odevzdejte pouze k recyklaci. GISCODE pro nátěrové hmoty: BSW40 Limitní hodnota VOC pro tento výrobek v EU: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Obsah VOC v tomto výrobku max. 1 g/l.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.