

Cola impermeable para madera D3

Ficha técnica

500g / Nº de artículo 102466 / EAN 4016215102466

1kg / Nº de artículo 102473 / EAN 4016215102473



Cola impermeable para madera conforme a la norma DIN EN 204-D3 para un encolado de alta resistencia y duradero en interiores y exteriores. Adecuada para todo tipo de maderas, tableros derivados de la madera, OSB y laminados. La cola no contiene disolventes, se seca de forma transparente y forma una unión elástica y resistente al envejecimiento. Ideal para la construcción de muebles, trabajos de ensamblaje, uniones con espigas y espigas, así como encolado machihembrado con gran capacidad de carga.

- para encolado impermeable según DIN EN 204-D3
- Ideal para todo tipo de maderas, tableros OSB y laminados
- sin disolventes
- se seca transparente
- comprobado por ift Rosenheim - Dictamen pericial nº 11-002804-PR01 (PB GAS-K01-11-es-01) de 23/09/2011
- para interior y exterior

Ámbito de aplicación

La cola para madera D3 de baufan es adecuada para encolar todos los tipos de madera, materiales derivados de la madera y laminados disponibles en el mercado.

Preparación

Prepare adecuadamente las piezas a encolar. Las superficies de encolado deben estar limpias y exentas de grasa y polvo. La humedad ideal de la madera es del 8-12 %. Una humedad mayor prolonga el tiempo de fraguado.

Tratamiento

Aplique la cola para madera baufan D3 por ambas caras con un pincel o un peine para cola. La cantidad total de aplicación debe ser de 150 - 200 g/m². Después de un tiempo de secado lo más corto posible, presione las piezas a unir mientras estén húmedas. La presión de prensado debe ser de aprox. 1 N/mm² y debe mantenerse durante aprox. 15 minutos. En el caso de los tableros laminados, la presión de prensado puede aumentarse a 3 N/mm² y el tiempo de prensado a 30 minutos. Al colocar parquet precabado o suelos laminados, aplique baufan Wood Glue D3 en tiras a ambos lados de la lengüeta, empuje los elementos del suelo entre sí y golpéelos para unirlos. Elimine inmediatamente el exceso de cola con un paño húmedo. Respete siempre las directrices de pegado del fabricante del suelo. Limpie las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Consumo

en función del soporte ► de 150 - 200 g/m².

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, la vida útil es de al menos hasta: véase la etiqueta del lote.

Notas

Temperatura de procesamiento: al menos + 5 °C para el material y el aire circulante. El tiempo de secado depende de la temperatura de procesamiento. Una humedad relativa superior al 90%, especialmente en combinación con temperaturas bajas, puede afectar significativamente al tiempo de secado y a las propiedades de calidad. GISBAU - GISCODE para materiales de instalación: D1 Código de residuo nº 080410. Sólo deben enviarse al reciclaje los envases vacíos. Los residuos de materiales secos pueden eliminarse de acuerdo con el código de residuos nº 080410 (residuos de adhesivos y sellantes, excepto los incluidos en el código 080409) o 170904 (residuos mezclados de construcción y demolición, excepto los incluidos en los códigos 170901, 170902 y 170903) o como residuos domésticos.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.