



5 l / Nº de artículo 124758 / EAN 4016215124758

Esta imprimación crea la base ideal para revestimientos interiores y exteriores de alta calidad. Garantiza una preparación óptima del sustrato y facilita la aplicación uniforme y segura de las capas posteriores de pinturas de emulsión y resina de silicona, así como de las capas interiores de pinturas de emulsión de silicato. Para unos resultados fiables y un acabado limpio y duradero.

- Pintura de imprimación especial opaca blanca
- responsabilidad mediadora
- Optimiza el tiempo abierto de las capas posteriores
- refuerza la superficie y regula la absorbencia
- Sin disolventes ni plastificantes
- interior y exterior

Ámbito de aplicación

Imprimación para interiores y exteriores: crea la base óptima para pinturas de dispersión, resina de silicona y silicato de dispersión.

Preparación

Para todos los soportes minerales, cartón-yeso y cartón-yeso, vellón de renovación, pinturas de emulsión, de resina de silicona y de silicato, revoques de resina sintética, metales no férricos y muchos plásticos (aplicar una capa de prueba para metales no férricos y plásticos). El soporte debe estar firme, seco, sano, limpio y libre de agentes separadores. Tratar previamente los soportes muy absorbentes, lijables y calcáreos con baufan Deep Primer LF. Eliminar los soportes no consolidables y con mala adherencia. En caso de duda, aplicar una capa de prueba.

Tratamiento

Remover bien antes de usar y aplicar con rodillo, brocha, pincel, brocha plana o equipo de pulverización adecuado. Tiempo de secado: aprox. 6 - 8 horas en condiciones normales (20 °C, 65 % humedad relativa, soporte moderadamente absorbente) - tiempo de secado más largo en condiciones desfavorables. Tintado: Con máx. 10 % de concentrados de tintado universales. Notas sobre la aplicación con pulverizador airless: Ángulo de pulverización: 50° Boquilla: 0,023 - 0,027 Presión de pulverización: 120 - 180 bar.

Consumo

de 100 - 130 ml/m² por capa sobre soporte liso. Determinar la cantidad exacta de consumo mediante aplicación de prueba sobre el objeto.

Almacenamiento

Almacenar bien cerrado en un lugar fresco y libre de heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, su vida útil es de al menos hasta: véase la etiqueta del lote.

Notas

Temperatura de procesamiento del material, del aire circulante y del sustrato no inferior a +5 °C. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Precaución. Al pulverizar pueden producirse gotas respirables peligrosas. No inhalar el aerosol o la niebla. Utilizar el filtro combinado A2/P2 al pulverizar. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. Evitar comer, beber y fumar durante el uso de la pintura. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, cursos de agua o el suelo. Eliminar los envases vacíos únicamente para su reciclado. Las fichas de datos de seguridad actuales pueden obtenerse en nuestra página web www.bb-farben.de o llamando al 0341/44655-0. Valor límite de COV de la UE para este producto: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Contenido máximo de COV de este producto: 1 g/l. GISCODE para materiales de recubrimiento: BSW20.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.