Ligante de látex

Ficha técnica



750ml / Nº de artículo067802008 / EAN 4016215100103
2,5l / Nº de artículo067803008 / EAN 4016215100127
5l / Nº de artículo067804008 / EAN 4016215100141
10l / Nº de artículo067805008 / EAN 4016215100165

Aditivo concentrado para refinar pinturas al temple y a la cal y para reforzar pastas de papel pintado. Aumenta la adherencia y la resistencia al frote, mejora la adherencia y forma un revestimiento de secado transparente resistente al frote.

- para el acabado de pinturas al temple y a la cal
- para reforzar la pasta de papel pintado
- cubierta resistente a la abrasión
- se seca transparente

Ámbito de aplicación

Aglutinante para pinturas a la cal y al temple, así como para pasta de papel pintado. Mejora la adherencia y la resistencia al borrado, también puede utilizarse como revestimiento transparente en interiores.

Preparación

El soporte debe estar seco, limpio, sano y libre de polvo y grasa. Eliminar del soporte materiales sueltos, papel pintado viejo y pinturas mal adheridas. Imprima los soportes muy absorbentes, lijables y calcáreos con baufan Deep Primer LF. Reparar grietas, agujeros y desniveles con un compuesto nivelador baufan adecuado.

Tratamiento

Aditivo para pinturas de cola y cal: Reducir aprox. un 10% la cantidad de agua necesaria para mezclar las pinturas y sustituirla por la cantidad correspondiente de aglutinante de látex. Aditivo para pasta de papel pintado: Mezclar aprox. un 20% de aglutinante de látex en la pasta de papel pintado ya mezclada. Revestimiento para papel pintado, etc.: Remover bien antes de usar y aplicar con rodillo, brocha, pincel o equipo de pulverización adecuado. Utilizar sin diluir para el revestimiento de papel pintado. No es apto para papeles pintados de vinilo ni papeles pintados con revestimiento de vinilo. Tiempo de secado: aprox. 5 horas en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); en condiciones desfavorables, el tiempo de secado será proporcionalmente más largo.

Consumo

Sellador → a partir de 150 ml/m² Aditivo de cola → aprox. 750 ml/4 ltr. cola Aditivo de color → aprox. 1 ltr./10 ltr. color

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, la vida útil es de al menos hasta: véase la etiqueta del lote.

Notas

Temperatura de procesado: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire circulante y el sustrato No cubrir las superficies a pintar. Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. No inhalar la niebla de pulverización. Evitar comer, beber y fumar durante el uso de la pintura. Llevar gafas de seguridad. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, cursos de agua o el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.