Puitlaastuvärv

Tehniline teabeleht

5l / Artikli nr.020456 / EAN 4016215020456
10l / Artikli nr.020500 / EAN 4016215020500



See tekstureeriv emulsioonvärv loob otse ämbrist ühtlase, õmblusteta puitlaastude välimuse. Seda on lihtne kanda, see ei sisalda lahusteid ja avaldab muljet oma hea katvuse poolest. See on ideaalne siseruumide seina- ja laepindadele ning loob kaasaegse ja tugeva pinnatekstuuri.

- Valge emulsiooniga tekstuurvärv sisepindadele ja laepindadele
- Karge kiustruktuur, millel puudub kinnitus
- Lihtne töötlemine
- valge läbipaistmatu
- Ei sisalda lahusteid, plastifikaatoreid ega uduvärvi tekitavaid aineid.

Kohaldamisala

Tekstureeritud emulsioonvärv siseseinte ja -lae pindadele.

Ettevalmistus

Kõigile mineraalsetele aluspindadele (nagu betoon, müüritised, tasandusmaterjalid, tsement-, kipsi- ja lubjakrohv), kipsplaatidele ja muudele kipsplaatidele, kindlalt kinnituvatele emulsioonvärvikihidele, samuti värvitavale tapeetidele ja seinakattematerjalidele. Aluspind peab olema kuiv, puhas, tugev, ühtlaselt imav ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, vana tapeet ja halvasti kinnituvad värvid. Kruntige väga imav, lihvitud ja kriidistunud aluspinnad baufan Deep Primer LF-ga. Parandage praod, augud ja ebatasasused sobiva baufan tasandusseguga.

Töötlemine

Segage enne kasutamist hästi läbi ja kandke pinnale rulli (soovitatav kuhjapaksus 16-18 mm), pintsli, pintsli või sobiva pihustusseadmega (mitte airless). Kruntvärvina võib värvi lahjendada max. 10% veega, pealiskihina max. 5% pärast esimese värvikihi kuivamist. Ühtlase tekstuuri saavutamiseks rulli või pintsliga on soovitatav värvi kanda kaks korda õhukese ristkihina. Suuremate pindade katmisel töötage märg-niiskelt, et vältida kuhjumist. Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist veega puhastada. Kuivamisaeg: ca 5 tundi normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes pikem kuivamisaeg. Toonimine: universaalsete toonimiskontsentraatidega või max. 5% täismassiga ja toonimisvärviga. Liigsed kogused muudavad üha enam puitlaastu iseloomu.

Tarbimine

Siledad pinnad/peenike krohvimass → 500 - 800 ml/m² Määrake täpne tarbimiskogus kindlaks objektil tehtava katsekihi abil.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjalile, tsirkuleerivale õhule ja aluspinnale Mitte katta värvimiseks mõeldud pindu. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Ärge hingake pihustusudu sisse. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Kandke kaitseprille. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Hävitage tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks. Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud hingamiskõlblikud tilgad. Mitte sisse hingata aerosooli või udu. Pihustamisel kasutada kombineeritud filtrit A2/P2.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.