



Lahustivaba siloksaani fassaadimärgistus mineraalsetele aluspindadele. Hüdrofobiseerib pinna, kaitseb usaldusväärselt niiskuse ja paduvihma eest ning säilitab samal ajal fassaadi hingavuse. Värvitu, sügavalt tõhus ja ideaalne pikaajalise ilmastikukaitse jaoks.

- Takistab niiskuse ja vee imendumist
- lahustivaba
- Veepõhine
- värvitu, läbipaistev
- Hästi veeauru läbilaskev, hingav
- mustust hülgev
- Ennetab külmakahjustusi ja struktuurikahjustusi
- värvitav

Kohaldamisala

SILIFIRN W impregneerib mineraalseid aluseid, et muuta need vetthülgavaks, kaitseb niiskuse, külmakahjustuste ja määrdumise eest - nii siseruumides kui ka välitingimustes.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema stabiilne ja vaba eraldusainetest (rasv, hallituseõli jne). Enne immutamist tuleb põhjalikult puhastada, näiteks eemaldada rohelised setted (sammal, samblik jne). Pärast puhastusmeetmete teostamist peavad pinnad olema enne järgmise tööetapi teostamist täiesti kuivad.

Töötlemine

Kandke SILIFIRN W pintsliga või pintsliga kaks korda märg-niiskelt ülevalt alla.

Tarbimine

300 - 400 ml/m², kui seda kasutatakse kaks korda - sõltuvalt aluspinnast. Määrake täpne kasutatav kogus proovikandmise teel objektil.

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletud, lastekindlalt ja hoidke seda jahedas, kuid külmakraadivabas kohas.

Märkused

Struktuursed defektid, nagu praod müüritises, puudulikud vuugid jne, tuleb enne töötlemist sulgeda/parandada. Ärge tehke tööd otsese päikesevalguse käes. Pinnad, mida ei töödelda, tuleb eelnevalt kaitsta asjakohaste meetmetega. Värvimise ajal tuleb kanda isikukaitsevahendeid (kaitseprillid, kindad). Värvu süvenemine on üldjuhul võimalik, seepärast loo katsekoht märkamatus kohas. Mitte kasutada objekti või ruumi temperatuuril alla +5 °C. Tööriistad puhastada veega kohe pärast kasutamist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hävitage tühjad mahutid ainult ringlusse. Kuivanud materjali jäägid võib hävitada koos olmejäätmetega või ehitusplatsil tekkivate jäätmetena. Hävitage vedelad jäägid vastavalt jäätmekoodile nr 08 01 12.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.