



See odav tapetipasta testitud kvaliteediga sobib ideaalselt nii puidutapeetidele kui ka rasketele ja kuivale eemaldatavatele tapeetidele. Seda on lihtne segada, see pakub usaldusväärset liimitugevust ja võimaldab puhast ja ühtlast pealekandmist. Kindlaks pidamiseks ja muljetavaldavaks tulemuseks klassikalises seinakujunduses.

- Tugevdatud sünteetilise vaiguga
- kasutusvalmis umbes 30 minutiga

### Kohaldamisala

Tapeetipasta raskete tapeetide ja puitlaastude liimimiseks.

### Ettevalmistus

Tapeetida ainult kuivale, stabiilsele, puhtale, siledale ja kindlale aluspinnale. Eemaldage tapeedijäägid, tempel ja lahtine värv. Parandage praod, augud ja ebatasasused täiteainega. Kruntige lihvitud ja kriidiga kaetud aluspinnad Deep Primer LF-ga. Eelpahteldada (tabel) või kruntida tugevasti imavad aluspinnad. Eeltöötle jämedateraline krohvi makulatuuriga.

### Töötlemine

Kleepige tapeediribad ühtlaselt ja heldelt, pange need kokku ja pärast ettenähtud leotamisaja järgimist kleepige need pökk-ühendusega. Oluline on järgida tapeeditootja juhiseid. Veidi imavate aluspindade puhul ja niiskuskindluse suurendamiseks soovitame lisada ühe 750 g purgi tapeediliimi ühe paki eripasta kohta.

Segamissuhted: Eelvärvimine: segu 1:40 = 8 liitrit vett = 60-80 m<sup>2</sup> rasked tapeedid: segu 1:20 = 4 liitrit vett = 22-26 m<sup>2</sup> (4-5 rulli) puitlaastritapeet: segu 1:20 = 4 liitrit vett = 22-26 m<sup>2</sup> eriliimimine, trükkimata reljeefsed tapeedid: segu 1:15 = 3 liitrit vett = 10-15 m<sup>2</sup>.

### Ladustamine

Hoida konteiner tihedalt suletuna, kuivas ja jahedas, kuid mitte külmas. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

### Märkused

Mitte kasutada temperatuuril alla +5 °C. Eemaldage pastajäägid kohe niiske lapiga. Puhastage tööriistad pärast kasutamist veega. Ei sisalda isotiasolinoone, seega tuleks segatud pasta varsti ära kasutada. Tühjad mahutid hävitada ainult taaskasutamiseks. Kuivatatud materjali jäägid võib hävitada koos olmejäätmetega või ehitusplatsil tekkivate jäätmetena. Vedelaid jääke hävitada vastavalt jäätmekoodile nr EWC 08 04 10.

#### Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.