



Peenike, plastiga tugevdatud tasandussegu sein- ja laepindade parandamiseks, silumiseks ja tasandamiseks siseruumides. Muljetavaldav optimaalse haardumisega isegi rasketel aluspindadel, nagu plaadid, betoon või kipsplaat. Lihtne pealekandmine, väga lihtne lihvida ja sobib ka niisketesse ruumidesse. Ideaalne sileda ja ühtlase pinna ettevalmistamiseks hilisemateks värvimis-, pinnakatmis- või tapeetimistöödeks.

- Väga peenike, valge tasandussegu, mis põhineb spetsiaalsel tsemendil.
- Ideaalne remontimiseks, silumiseks, täitmiseks ja vuukimiseks.
- Optimaalne haardumine isegi keerulistel aluspindadel, nagu värvitud pinnad ja glasuuritud plaadid.
- Ka niiskete ruumide jaoks
- Väga head lihvimisomadused
- siseruumides
- Madal kromaat sisaldus vastavalt ELi määruse 1907/2006 XVII lisale (47).

Kohaldamisala

Plaatide ja pindade täiteaine siseruumidesse ja niisketesse ruumidesse. Kinnitub plaatidele, betoonile ja krohvile, ideaalne silumiseks, täitmiseks ja vuukimiseks, kergesti lihvitav. Vannitoas.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, terve, puhas ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage lahtised osad, halvasti kinnituvad värvid ja elastsed katted. Eeltöödelda tugevalt imav, liivaga ja kriidiga kaetud aluspinnad baufan Deep Primer LF-ga. Puhastage ja rasvatustage hoolikalt plaadid ja muud mitteimavad aluspinnad.

Töötlemine

Segamine: 2 osa baufan Tile and Surface Filler'i puistatakse 1 osa puhta, külma veega ja segatakse, kuni saadakse tükivaba segu (segamissuhe: 1 kg pulbrit + 500 ml vett). Valmistatud tasandussegu jääb töödeldavaks umbes 40 minutiks. baufan plaatide ja pindade tasandussegu kantakse peale spaatli või silumislabidaga (kihi paksus 0-20 mm). Tasandussegu on kergesti silutav ja vilditav ning seda saab pärast kuivamist vajadusel väga hästi lihvida. Pärast lihvimist tuleb lihvitud alad töödelda baufan Deep Primer LF-ga.

Tarbimine

1 kg pulbrit 1 m² kohta 1 mm paksuse pealekandmise korral

Ladustamine

Hoidke pakendit tihedalt suletud jahedas ja kuivas kohas.

Märkused

Mitte kasutada alla +5 °C objektidel ja toatemperatuuril. Puhastage tööriistad pärast kasutamist veega. Remonditööde teostamisel arvestage erineva imavuse ja leelisusega. Tuleb järgida värvi- ja liimitootjate juhiseid tsementeerivate aluspindade eeltöötamise kohta. Ei sobi püsiva niiskusega kokkupuuteks. Tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks ära visata. Kõvenenud materjali jäägid võib hävitada koos olmejäätmetega või ehitusplatsil tekkivate jäätmetena. Jäätmekood nr EWC 06 02 99.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetsetes kohas või projektitingimustes.