



Valge, lahustivaba liim puidu, betooni, krohvi ja muude sarnaste aluspindade turvaliseks liimimiseks. Puit-, PVC- ja vaibaliistude, PVC-kaablikanalite, puitpaneelide, ukseraamide, jäigast vahtplastist dekoratiivsete profiilide, keraamiliste plaatide jne. jaoks. Ei sobi püsivaks märjaks kokkupuuteks.

- Turvaline kinnitamine ilma naelte ja kruvideta
- liistude, dekoratiivsete profiilide jne jaoks.
- sees ja väljas
- pärast kõvenemist temperatuurikindel vahemikus -20 °C kuni +70 °C

Kohaldamisala

Mitmekülgne, lahustivaba tugev liim. Ideaalne liistude, kaablikanalite, dekoratiivprofiilide ja keraamiliste plaatide liimimiseks.

Ettevalmistus

Liimitavad pinnad peavad olema kuivad, kindlad, tolmu- ja rasvavabad. Vähemalt üks pindadest peab olema imav. Väga imav, liivav või kriidiga kaetud aluspinnad krunditakse Deep Primer LF-ga.

Töötlemine

Lõika padrundi ots keermest ülespoole ära ja keerake otsik peale. Kandke liim punktidenä või joonena peale. Ühendage osad ja suruge need tugevasti kokku. Kinnitage rasked osad/jäigad liistud kuni liimi kõvenemiseni. Eemaldage liimijäägid kohe veega.

Kuivamisaeg:

Kõveneb ja on koormatav 24–72 tunni pärast tavatingimustes (+20 °C, suhteline õhuniiskus 65 %, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes on kuivamisaeg vastavalt pikem.

Ladustamine

Hoida pakendit hästi suletuna ja jahedas, kuid külmumiskindlas kohas.

Märkused

Töötlemistemperatuur:

Töötlemisel peab objekti ja ümbritseva õhu temperatuur olema vähemalt +5 °C.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma- või nahakontakti korral loputage kohe põhjalikult veega. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.baufan.de.

Kõrvaldamine:

Ringlussevõtuks anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. Kõvastumata jäägid tuleb kõrvaldada vastavalt EWC-jäätmekoodile 08 04 10.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.