Klaaskiud ja seinakattematerjalide liim

Tehniline teabeleht



750g / Artikli nr.102664 / EAN 4016215102664
3kg / Artikli nr.102626 / EAN 4016215102626
16kg / Artikli nr.102633 / EAN 4016215102633

Klaaskiudkanga, mittekootud värvi ja raskete seinakattematerjalide, nagu vinüül- või tekstiiltapeet, turvaliseks ja vastupidavaks liimimiseks siseruumides. Suure jõudlusega spetsiaalne liim on ühtlaselt pealekantav ja kuivab läbipaistvalt. Ideaalne professionaalseks kasutamiseks, tagab mullivaba tulemuse ja stabiilse aluse järgnevate värvimis- või renoveerimistööde tegemiseks.

- Eriti tugev liimitugevus
- Klaaskiudkangas, maalerifliis ja rasked seinakatted
- Väga kõrge niiskuskindlus üle värvimisel
- kuivab läbipaistvaks
- lahustivaba

Kohaldamisala

Pasta klaaskiudkanga, seina- ja laekattematerjalide ning tekstiil-, kork- ja PVC-tapeetide jaoks. Sobib ka tapeetide liimide liimimise võimendajaks siseruumides.

Ettevalmistus

Sobivad aluspinnad - betoon, poorbetoon, kipsplaadid, tasandussegud, tsement- ja kipskrohvid, jäigad vaht- ja puitpaneelid, vanad emulsioon- ja lihvitud värvikihid. Aluspind peab olema kuiv, puhas, tugev, ühtlaselt imav ning tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal, vana tapeet ja halvasti kinnituvad värvikihid. Kruntige väga imav, lihvitud ja kriidistunud aluspinnad baufan Deep Primer LF-ga. Kahtluse korral tehke proovi pealekandmine. Parandage praod, augud ja ebatasasused sobiva baufan tasandusainega.

Töötlemine

Segage liim enne kasutamist hästi läbi. Lõika klaaskiudkangas või tapeet sobiva pikkusega. Kandke liim lammasnaharulliga 1 - 3 laiuse laiusega ühtlaselt ja ühtlaselt seinale ning laske paar minutit välgutada. Lõpuks kandke tapeet kõva kummist rulliga seinale ilma mullideta. Veidi imavate aluspindade, madalate temperatuuride või kõrge õhuniiskuse korral lubage veidi pikemat väljalendumisaega. Kõikide tööde puhul järgige seinakattematerjalide tootja töötlemisjuhiseid. Eemaldage liimijäägid kohe puhta veega. Tööriistad puhastage kohe pärast kasutamist veega. Seina- ja laepinnad võib üle värvida sobivate emulsioonvärvidega. Värvimise aeg on umbes 20 minutit. Vajadusel võib seinakattematerjali veel korrigeerida maksimaalselt 15 minuti jooksul. Kuivamisaeg Võib üle värvida normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind) ca 24 tunni pärast; ebasoodsates tingimustes on kuivamisaeg vastavalt pikem.

Tarbimine

Siledad pinnad → alates 200 g/m² Määrake täpne tarbimiskogus, kandes objektile proovikihi.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjali, välisõhu ja aluspinna puhul Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivatamise ajal tagada piisav ventilatsioon. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist liimi kasutamise ajal. Kandke kaitseprille. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Hävitage tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.