Savi-maali

Tekniset tiedot

5l / Tuotenro.066602008 / EAN 4016215108048
10l / Tuotenro.066603008 / EAN 4016215108055



Lämminvalkoinen maali, jossa on mattapintainen viimeistely, sisäseinien ja -kattojen pintoihin. Erittäin hengittäviin maalipintoihin mineraalisille alustoille, päällemaalattaville seinäpinnoitteille, kipsilevyille ja muille kuivarakennuslevyille. Sopii erinomaisesti myös vanhojen, imukykyisten dispersiomaalien tai mineraalimaalien päällemaalattavaksi. Maali on erittäin vesihöyryä läpäisevä ja kosteutta säätelevä, mikä edistää miellyttävää sisäilmastoa.

- hyvin peittävä, lämminvalkoinen sisämaali
- matta pinta
- erittäin höyryläpäisevä ja kosteutta säätelevä
- hengittävä
- Kontrastisuhde: H_{10}-luokka 2, peittokyky 7 m²/l
- Kestävyys märkäkulutukselle: R-luokka 4 standardin DIN EN 13300 mukaan
- Ei sisällä liuottimia eikä pehmittimiä

Soveltamisala

Lämminvalkoinen sisämaali seinien ja kattojen maalaamiseen.

Valmistelu

Mineraalisille alustoille (kuten savi-, kipsi-, kalkki- ja sementtilaasti, muuraus ja betoni), karkeapintaisille tapeteille ja maalattaville seinäpinnoitteille, mineraaliselle maalauskankaalle, lujasti kiinnittyneille ja imukykyisille dispersiomaali- ja mineraalimaalikerroksille sekä kipsilevyille ja muille kipsirakennuslevyille. Alustan on oltava kuiva, puhdas, kantava sekä pöly- ja rasvaton. Irtonainen materiaali, vanhat tapetit ja huonosti tarttuvat maalikerrokset on poistettava alustalta. Voimakkaasti imevät, hiekkaiset ja liituuntuvat alustat on esikäsiteltävä baufan-silikatifiksaattorilla. Halkeamat, reiät ja epätasaisuudet on korjattava sopivalla baufan-tasoitteella.

Käsittely

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä ja levitä telalla, harjalla, siveltimellä, laajapintaisella siveltimellä tai sopivalla ruiskulla. Pohjamaali voidaan laimentaa enintään 10 % vedellä. Kun ensimmäinen maalikerros on täysin kuivunut, levitä peitekerros laimentamattomana. Suuria pintoja maalattaessa työskentele märkä-märkä-menetelmällä, jotta vältät maalijäljet. Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

Kuivumisaika:
noin 6–12 tuntia normaaleissa olosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilman kosteus, kohtalaisen imevä alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika pidentyy vastaavasti.

Sävytys:
Enintään 4 %:lla yleiskäyttöisiä sävytyskonsentraatteja (vain LW-Qxyd-tyypit).

Ohjeet airless-ruiskutukseen:
Ruiskutuskulma: 50°
Suutin: 0,023 – 0,027
Ruiskutuspaine: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Kulutus
Sileät pinnat/hienojakoinen rappaus → n. 150 ml/m²
Määritä tarkka kulutusmäärä tekemällä koepäällystys kohteeseen.

Varastointi
Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkaselta suojatussa paikassa.

Huomautukset
Käsittelylämpötila:
+5 °C – +30 °C materiaalin, ilman ja alustan osalta

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Suojaa pinnat, joita ei ole tarkoitus maalata. Ruiskutustöissä käytä yhdistelmäsuodatinta A2/P2. Korkean pH-arvon vuoksi vältä kosketusta silmiin ja ihoon. Suosittelemme käsineiden ja suojalasien (ei lasisia) käyttöä. Jos ainetta joutuu iholle, huuhtele runsaalla vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon. Varmista huolellinen ilmanvaihto käsittelyn ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalin käytön aikana. Älä päästä ainetta viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivustollamme www.baufan.de.

Tämän tuotteen EU:n VOC-raja-arvo (luokka: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Tämän tuotteen VOC-pitoisuus enintään: 0,5 g/l.

Hävittäminen:
Vain täysin tyhjät astiat saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää sekajätteessä tai rakennusjätteenä. Nestemäiset jäämät hävitetään jäteluokituksen numeron 08 01 12 mukaisesti.

GISCODE-koodi pinnoitteille: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.