Kalium Vesilasi

Tekniset tiedot

1l / Tuotenro.021118 / EAN 4016215021118



Kali-vesilasi lujittaa mineraalisia alustoja silikoimalla. Mineraalinen pohjamaali vähentää ja tasoittaa alustan imukykyä. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

- mineraalinen pohjamaali
- pohjustaa ja lujittaa hiontalaastit
- Alustan esikäsittely silikaattimaaleja varten
- vahvistaa ilman kalvonmuodostusta
- Hyvin vesihöyryä läpäisevä
- Ei sisällä säilöntäaineita, liuottimia eikä pehmittimiä.
- sisä- ja ulkotiloihin

Soveltamisala

Kaliumsilikaattiliuos mineraalisten alustojen lujittamiseen ja imukykyä säätelemiseen. Sopii erinomaisesti alustan esikäsittelyyn silikaattimaaleja varten.

Valmistelu

Kaikille mineraalisille alustoille, kuten betonille, muuraukselle, tasoitteille, sementti- ja kalkkilaastille. Poistaa vanhat, huonosti tarttuvat maalikerrokset ja irtonaisen rappauksen.

Käsittely

Levitä kaliumvesilasia siveltimellä tai sopivalla ruiskulla (ruiskutettaessa älä hengitä sumua). Alustan imukykyyn riippuen kaliumvesilasia voidaan laimentaa vedellä suhteessa 1:3 (laimennettu liuos on käytettävä välittömästi). Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen.

Kuivumisaika:
noin 6 tuntia normaaleissa olosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on vastaavasti pidempi.

Kulutus

Alustasta riippuen → 100 - 200 ml/m² Määritä tarkka käyttömäärä levittämällä testikerros kohteeseen.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa.

Huomautukset

Käsittelylämpötila:
Vähintään +5 °C materiaalin, ilman ja alustan osalta.

Ennen käsittelyä on huomioitava turvallisuustiedotteessa esitetyt turvallisuustiedot. Ajantasaiset turvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Suojaa käsittelemättömät pinnat muovikalvolla. Vältä roiskeita lasille, alumiinille, keramiikalle, marmorille ja vastaaville materiaaleille. Poista tahattomat roiskeet välittömästi vedellä. Varmista riittävä

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

ilmanvaihto käsittelyn ja kuivumisen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia käytön aikana. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

baufan Kali-vesilasia ei saa käyttää viimeistelymaalina näkyvillä pinnoilla.

Tuotekoodi: M-SK02

Tämän tuotteen EU:n VOC-raja-arvo (luokka: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Tämän tuotteen VOC-pitoisuus enintään: 0,1 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.