Fill+Finish ready -tasoite 950

Tekniset tiedot

/ Tuotenro.032202208 / EAN 4016215105320
/ Tuotenro.032204208 / EAN 4016215105306



Käyttövalmis, valkoinen monikäyttöinen kevyt tasoite sisäkäyttöön. Sopii rappauksen, betonin, huokoisen betonin ja muurauksen tasoittamiseen sekä kipsilevyjen koko pinnan tasoittamiseen pintalaatuluokissa Q3–Q4. Sopii erinomaisesti myös esitasoitettujen kipsilevyjen saumojen viimeistelyyn pintalaatuluokassa Q2 sekä kipsilevyjen saumojen tasoittamiseen pintalaatuluokassa Q1, kun levyjen reunamuodot ovat HRAK (Vario) ja AK ja saumapeitena käytetään saumapeiteliuskoja.

- käyttövalmis monikäyttöinen kevyt tasoite
- kevyt ja joustava käsittely
- optimaalinen tarttuvuus alustaan
- Erittäin hyvät hiontaominaisuudet
- ei sisällä liuottimia eikä pehmentimiä
- kuivarakentamisen pintalaatuluokille Q1–Q4 (Saksan kipsilevy- ja kipsirakennuslevyteollisuuden liiton (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.) kipsilevyjen teollisuusryhmän ohjeen nro 2 mukaisesti)
- sisätiloihin
- CE-vaatimusten mukainen standardin DIN EN 13963-3A mukaisesti

Soveltamisala

Käyttövalmis, valkoinen monikäyttöinen kevyt tasoite sisäpintoihin.

Valmistelu

Soveltuu kaikille mineraalisille alustoille (esim. betoni, kipsi, kalkki- ja sementtilaasti, tiili jne.), dispersio maaleihin, synteettisiin laasteihin sekä kipsilevyihin, kipsikuitulevyihin, sementtikuitulevyihin ja vastaaviin kuivarakennuslevyihin standardin EN 13963 mukaisesti. Ei sovellu kosteisiin tiloihin.

Käsittely

Sekoita profimur Fill + Finish ready -tasoite ennen käyttöä ja levitä tasoituslastalla. Levityspaksuus enintään 3 mm pintalaatuluokissa Q3–Q4 sekä koko pinnan peittäessä.

Kuivumisen jälkeen tasoitetut pinnat ovat erittäin helppoja hioa. Jos pinnalle on tarkoitus asentaa tapetti, seinäpinnoitteen kiinnittämistä edeltävänä on tehtävä pohjamaalaus profimur Tiefengrund LF -pohjamaalilla.

Ruiskutus:
Käytä ainoastaan sellaisia airless-ruiskutuslaitteita, jotka laitevalmistaja on hyväksynyt ruiskutettavien tasoitteiden käsittelyyn.
Pysäytyspaine: 215 bar; käyttöpaine: 160 – 180 bar; suuttimen koko: 029 – 041; letkun pituus: enintään 15 m.

Tasoite kovettuu kuivumisen kautta – kuivumisaika riippuu levityspaksuudesta, alustan laadusta ja ympäristöolosuhteista. Seuraavat maalaus- ja liimauskäsittelyt saa suorittaa vasta, kun tasoitettu pinta on täysin kuivunut.

Kulutus

noin 1,1 kg/m² 1 mm:n levityspaksuudella. Tarkka kulutusmäärä selvitetään tekemällä koelevitys kohteeseen.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna, lapsiturvallisena ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

Huomautukset

Kipsilevyjen tasoittamisessa on noudatettava levyvalmistajien asennusohjeita. Q1-luokan mukaisessa tasoituksessa on asennettava saumapeitekaistale. Älä käytä tuotetta, jos kohteen tai huoneen lämpötila on alle +5 °C. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de tai osoitteesta info@baufan.de.

Vain täysin tyhjät pakkaukset saa toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan hävittää kotitalousjätteenä tai rakennusjätteenä. Hävitä kovettumattomat jäämät jäteluokituksen EWC 08 04 10 mukaisesti. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.