



Valkoinen, liuotinvapaa teholiima puun, betonin, kipsin ja vastaavien alustojen turvalliseen liimaamiseen. Puu-, PVC- ja mattolistoille, PVC-kaapelikouruille, puupaneloinnille, ovenkarmeille, jäykästä vaahdosta valmistetuille koristeprofileille, keraamisille laatoille jne. Ei sovellu jatkuvaan märkäaltistukseen.

- Turvallinen kiinnitys ilman nauvoja ja ruuveja
- jalkalistoja, koristeprofileja jne. varten.
- sisällä ja ulkona
- kovettumisen jälkeen lämmönkestävä -20 °C:sta +70 °C:seen

Soveltamisala

Monikäyttöinen, liuottimetön vahva liima. Ihanteellinen listojen, kaapelikanavien, koristeprofileiden ja keraamisten laattojen liimaamiseen.

Valmistelu

Liimattavien pintojen on oltava kuivia, kiinteitä, pölyttömiä ja rasvattomia. Vähintään yhden pinnoista on oltava imukykyinen. Pohjustetaan erittäin imukykyiset, hiovat tai liituuntuvat alustat Deep Primer LF:llä.

Käsittely

Leikkaa patruunan kärki kierteen yläpuolelta pois ja kierrä suutin paikalleen. Levitä liimaa pisteittäin tai nauhana. Liitä osat yhteen ja paina ne tiukasti kiinni. Kiinnitä raskaat osat tai jäykät listat paikoilleen, kunnes liima on kovettunut. Poista liimajäämät välittömästi vedellä.

Kuivumisaika:

Kovettunut ja kuormitettavissa 24-72 tunnin kuluttua normaaleissa olosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imevä alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika pidentyy vastaavasti.

Varastointi

Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkaselta suojatussa paikassa.

Huomautukset

Käsittelylämpötila:

Käsittele tuotetta, kun kohteen ja ympäristön lämpötila on vähintään +5 °C.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Älä päästä ainetta viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

Turvallisuutta koskevat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuiltamme www.baufan.de.

Hävittäminen:

Vain täysin tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää sekajätteessä tai rakennusjätteenä. Kovettumattomat jäämät on hävitettävä EWC-jäteluokituksen numeron 08 04 10 mukaisesti.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.