Lasikuitu- ja seinäpäällysteliima

Tekniset tiedot



750g / Tuotenro.102664 / EAN 4016215102664
3kg / Tuotenro.102626 / EAN 4016215102626
16kg / Tuotenro.102633 / EAN 4016215102633

Lasikuitukankaan, kuitukangasmaalin ja raskaiden seinäpäällysteiden, kuten vinyyli- tai tekstiilitapettien, turvalliseen ja kestävään liimaamiseen sisätiloissa. Tehokas erikoisliima levittyy tasaisesti ja kuivuu läpinäkyvästi. Ihanteellinen ammattikäyttöön, sillä se takaa kuplattoman lopputuloksen ja vakaan pohjan myöhemmille maalaus- tai kunnostustöille.

- Erittäin vahva liimauslujuus
- Lasikuitukankaalle, maalarivillalle ja raskaille seinäpäällysteille.
- Erittäin hyvä kosteudenkestävyys ylimaalattuna
- kuivuu läpinäkyväksi
- liuotteeton

Soveltamisala

Liisteri lasikuitukankaille, seinä- ja kattoverhouksille sekä tekstiili-, korkki- ja PVC-tapeteille. Soveltuu myös tapettiliimojen tartunnanvahvistimeksi sisätiloissa.

Valmistelu

Sopivat alustat - betoni, kevytbetoni, kipsilevyt, tasoitteet, sementti- ja kipsirappaukset, jäykät vaahto- ja puupohjaiset levyt, vanhat emulsiomaalikerrokset ja hiotut maalikerrokset. Alustan on oltava kuiva, puhdas, kiinteä, tasaisesti imukykyinen ja pöly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtonainen materiaali, vanha tapetti ja huonosti tarttuvat maalikerrokset. Pohjustetaan hyvin imukykyiset, hiottavat ja liituuntuvat alustat baufan Deep Primer LF:llä. Jos olet epävarma, tee koekäsittely. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-tasoitteella.

Käsittely

Sekoita liima hyvin ennen käyttöä. Leikkaa lasikuitukangas tai tapetti sopivan pituiseksi. Levitä liimaa reilusti ja tasaisesti seinään 1-3 leveydeltä karitsannahkaisella telalla ja anna liiman valua muutaman minuutin ajan. Levitä lopuksi tapetti seinälle kovakumirullalla jättämättä kuplia. Jos kyseessä on hieman imukykyinen alusta, matala lämpötila tai korkea ilmankosteus, anna hieman pidemmän ajan kulua. Noudata kaikissa töissä seinäpäällysteen valmistajan käsittelyohjeita. Poista liimajäämät välittömästi puhtaalla vedellä. Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Seinä- ja kattopinnat voidaan maalata päälle sopivilla emulsiomaaleilla. Levitysaika on noin 20 minuuttia. Seinäpinnoite voidaan tarvittaessa vielä korjata enintään 15 minuutissa. Kuivumisaika Voidaan ylimaalata n. 24 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on vastaavasti pidempi.

Kulutus

Sileät pinnat → alkaen 200 g/m² Määritä tarkka kulutusmäärä levittämällä kohteeseen testikerros.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään saakka: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalille, ympäröivälle ilmalle ja alustalle Säilytä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta käsittelyn ja kuivauksen aikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia liiman käytön aikana. Käytä suojalaseja. Jos liima joutuu silmiin tai iholle, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä vain tyhjät säiliöt kierrätykseen.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.