



Tapetti Primer valkoinen

Tekniset tiedot

2,5l / Tuotenro.102039 / EAN 4016215102039

5l / Tuotenro.102084 / EAN 4016215102084

10l / Tuotenro.102091 / EAN 4016215102091



Valkoinen tapettiprimeri varmistaa pinnan optimaalisen valmistelun ennen tapetointia. Se antaa luotettavan peittävyuden, tasoittaa väri- ja imukykyeroja ja luo tasaisen valkoisen, liukumattoman pinnan. Se sopii erinomaisesti kuitukangastapeteille, helpottaa levitystä ja takaa täydellisen tapetointituloksen sisätiloissa.

- Alustan optimaalinen valmistelu ennen tapetointia
- valkoinen läpinäkyvätön tasoittaa alustan värieroja.
- Tasaisen valkoiset, liukumattomat ja tasaisesti imukykyiset alustat yhdellä käyttökerralla.
- Ihanteellinen kaikille tapeteille - erityisesti vaaleille ja läpikuultaville kuitukangastapeteille.
- Ei sulje alustaa
- Voidaan sävyttää yleissävytyksensentraateilla tai kiinteillä ja sävytysväreillä.
- liuotteeton

Soveltamisala

Valkoinen tapettipohjustusaine tasaisesti imeville, liukumattomille alustoille - ihanteellinen ennen tapetointia, vaaleille kuitukangastapeteille ja kunnostustöihin.

Valmistelu

Soveltuu kaikille mineraalialustoille (kuten betoni, kipsi-, kalkki- ja sementtilaastille), lujasti tarttuville emulsiomaalikerroksille sekä kipsilevyille ja muille kipsilevyille. Alustan on oltava kuiva, luja, kantava, tasainen ja pöly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtonainen materiaali ja huonosti tarttuva maali. Pohjamaalaa hyvin imukykyiset, hiekkaiset ja kalkkipitoiset alustat baufan Deep Primer LF:llä. Poista vanhat tapetit ja maalipinnoitteet baufan Wallpaper Removerilla. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-tasoitteella.

Käsittely

Sekoita hyvin ennen käyttöä ja levitä telalla, siveltimellä, pensselillä tai sopivalla ruiskutuslaitteistolla (suurin raekoko on 0,2 mm). Kaikki baufan Wallpaper Primer White -maalilla esikäsitellyn alustan jatkokäsittelyt saa suorittaa vasta täydellisen kuivumisen jälkeen. Työkalut puhdistetaan vedellä käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 6-8 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); pidempi kuivumisaika epäsuotuisissa olosuhteissa. Sävytys: Enintään 10 %:lla yleissävytyksensentraatilla tai täyssävytys- ja sävytysmaalilla.

Kulutus

Sileät pinnat/hieno kipsirae → 100-200 ml/m² Määritä tarkka kulutusmäärä koepinnoittamalla kohde.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään saakka: katso erän etiketti.

Huomautukset

Levityslämpötila: +5 °C - +30 °C materiaalin, ympäröivän ilman ja alustan osalta Pintoja, jotka on jo maalattu valkoiseksi tapettiprimerillä, ei saa suurilla alueilla käsitellä uudelleen kipsipohjaisilla tasoitteilla. Optimaalisen tartunnan varmistamiseksi suositellaan dispersiopohjaista tasoitteita (kuten baufan Finishing Filler tai baufan All Purpose Filler). Peitä pinnat, joita ei ole tarkoitus maalata. Säilytä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihkusumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Käytä suojalaseja. Jos maalia joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen. varoitus! Ruiskutettaessa voi syntyä vaarallisia hengitettäviä pisaroita. Älä hengitä aerosolia tai sumua. Käytä ruiskutettaessa yhdistelmäsuodatinta A2/P2.

Tila: 07.09.2026

Sivu 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.