# Moninesteinen Olafirn MF

Tekniset tiedot

1l / Tuotenro.520212 / EAN 4007954146026




Eristävä tiiviste kalkkia ja sementtiä sisältävien emäksisten alustojen turvalliseen neutralointiin. Vähentää liiallista emäksisyyttä, ehkäisee kiteytymistä ja varmistaa tasaisen, tarttuvan pohjan seuraaville pinnoitteille. Ihanteellinen alustan esikäsittelyyn.

- Ehkäisee maalivaurioita ja värjäytymistä
- Uusien rappausalueiden esikäsittelyyn
- Kovettaa ja tiivistää murenevat ja hiovat rappauspinnat.
- Liukoisten kalkkisuolojen kiteytymistä vastaan
- muuraussalpietarin torjumiseksi alkuvaiheessa
- Pohjustus silikaattimaalaustekniikassa
- Voidaan laimentaa jopa 1:4 vedellä.

## Soveltamisala

OLAFIRN neutraloi ja tiivistää kalkki- ja sementtipitoisia alustoja, ehkäisee kiteytymistä ja tahroja sekä eristää vesijälkiä ja nokea.

## Valmistelu

Tuoreen rappauksen ja betonin on oltava täysin kovettunut ennen käsittelyä OLAFIRNilla. Tuoretta rappausta ei saa fluorata 14 päivään. Poista irtonaiset hiukkaset alustasta.

## Käsittely

Laimenna OLAFIRN vedellä suhteessa 1:4 ja levitä liuos siveltimellä kahdesti pinnalle. Säiliöiden ja työkalujen on oltava haponkestäviä, ja ne on puhdistettava vedellä välittömästi käytön jälkeen. Kuivumisen jälkeen huuhtele käsitellyt pinnat uudelleen vedellä. Suojaa haponkestämättömät materiaalit (esim. marmori, lasi, laatat jne.) roiskeilta ja huuhtele tarvittaessa välittömästi vedellä.

## Kulutus

1 litra riittää noin 10-12 m²:lle, kun sitä käytetään kahdesti.

## Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään asti: katso erän etiketti.

## Huomautukset

Käsittelylämpötila: vähintään + 5 °C materiaalin ja kiertoilman osalta Jätekoodi nro 060106 Vain tyhjät säiliöt kierrätykseen. Materiaalijäämät voidaan hävittää liuoksena tai kuivattuna jätekoodin nro 170904 (sekalainen rakennus- ja purkujäte), jätekoodin nro 060106 (muut hapot) mukaisesti tai kotitalousjätteenä.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Vihje:**
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.