



Normaaleille, vaaleille paperitapeteille. Edullinen tapettiliisteri testattua laatua. Se on helppo sekoittaa, tarjoaa hyvän alkutartunnan ja mahdollistaa tapettipaneelin siistin ja tasaisen levittämisen. Luotettava liimauslujuus takaa varman pidon ja ammattimaisen lopputuloksen klassiseen seinäsunnitteluun.

- käyttövalmis noin 30 minuutissa

Soveltamisala

Erinomainen tavallisten paperitapettien liimaamiseen.

Valmistelu

Optimaalisen tartunnan varmistamiseksi alustan on oltava kuiva, ehjä ja vailla irrottavia aineita (rasvaa, pölyä, muottiöljyä jne.). Poista vanha, huonosti tarttuva tapetti ja irtomainen maali baufan tapetinpoistoaineella. Korjaa halkeamat ja reiät baufan-sisustuslaastilla. Esikäsittele hyvin imukykyiset alustat baufan Deep Penetrating Primer LF:llä, baufan Wallpaper Replacement Primerilla tai tavallisella tapettiliisterillä (suhteessa 1:65).

Käsittely

Ripottele normaali tahna kylmään veteen voimakkaasti sekoittaen ja jatka sekoittamista lyhyen aikaa. Sekoita 30 minuutin kuluttua uudelleen voimakkaasti ja liisteri on käyttövalmis. Levitä tapetti tasaisesti liisterillä, taita ja anna liota. Sopivan liotusaika jälkeen kiinnitä tapetti pylväslitoksella tavalliseen tapaan. Noudata tapetin valmistajan ohjeita. Pese liisterijäämät välittömästi pois vedellä. Levityssuhde: Esiliisteri: 1:65 = n. 8 litraa vettä = 50-60m² Normaali tapetti: 1:50 = n. 5-6 litraa vettä = 30-35m² (6-7 rullaa).

Kulutus

noin 200 ml/m²

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään 48 kuukautta valmistuspäivästä (katso erän etiketti).

Huomautukset

Käsittelylämpötila: vähintään + 5 °C materiaalin ja kiertoilman osalta Jätekoodi nro 080410 (liima- ja tiivistysmassajätteet). Hävitä vain tyhjät säiliöt kierrätykseen. Kuivatut materiaali jäämät voidaan hävittää jätekoodin nro 170904 (sekalainen rakennus- ja purkujäte) mukaisesti tai kotitalousjätteenä.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestehimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleiseksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.