



Tämä tapettiliisteri sopii erinomaisesti puulastu-, vinyyli-, tekstiili- ja kohokuvioituille tapeteille sekä kaikille raskaille tapettityypeille. Se tarjoaa korkean alkutartunnan ja luotettavan tartuntalujuuden erityisesti karkeilla rappauspinnoilla. Vakaa koostumus mahdollistaa puhtaan levityksen ja takaa pysyvästi varman pidon myös vaativissa tapetointitilaisissa.

- Vahvistettu synteettisellä hartsilla
- Korkea täyttöteho
- käyttövalmis noin 30 minuutissa

Soveltamisala

Erikoistahna puulastujen, kuvioitujen, vinyyli- ja kohokuvioitujen tapettien liimaamiseen kipsiin, betoniin, emulsiomaalipinnoitteisiin, kipsilevyihin jne.

Valmistelu

Alustan on oltava kuiva, sileä, puhdas, terve ja siinä ei saa olla erottelevia aineita (esim. pölyä tai rasvaa). Poista kaikki tapettijäämät, huonosti kiinnittynyt maali ja maalinpoistoaine. Korjaa reiät ja epätasaisuudet täyteaineella. Esikäsittele hionta- ja kalkkipintaiset alustat syvälle tunkeutuvalla pohjamaalilla. Esiliisteröi hyvin imukykyiset alustat tai pohjamaalaa syvälle tunkeutuvalla pohjamaalilla. Esipinnoitetaan karkeat rappaukset pohjamaalilla.

Käsittely

Kaada koko pakkauksen sisältö kylmään veteen (ks. taulukko) voimakkaasti sekoittaen ja jatka sekoittamista lyhyen aikaa. Anna seoksen seistä noin 30 minuuttia ja sekoita uudelleen voimakkaasti. Liimaa leikatut tapettipätkät, aseta ne yhteen ja liimaa ne riittävän liotusaikojen jälkeen yhteen. Hieman imukykyisiä alustoja varten ja kosteudenkestävyyden lisäämiseksi sekoita 750 g:n tölkki tapettiliimaa (2 tölkkiä, kukin 750 g, 1 kg:n pakkaus extra-erikoisliisteriä) valmistetun erikoisliisterin joukkoon. Tapettivalmistajan käsittelyohjeita on noudatettava. Älä käsittele alle +5 °C:n ilman ja alustan lämpötilan. Puhdista työkalut vedellä käytön jälkeen. Sekoitussuhde 500 g:n pakkaus: Esiliisteröinti: Sekoitetaan 1:20 = 10 litraa vettä = n. 70 m² Kevyet tapetit: Sekoitetaan 1:16 = 8 litraa vettä = 40-45 m² Karkeat tapetit: Sekoitetaan 1:14 = 7 litraa vettä = 35-40 m² Teksturoidut, vinyyli- ja kohokuvioidut tapetit, raskaat tapetit: Sekoitetaan 1:12 = 6 litraa vettä = 30-35 m² Sekoitussuhde 1 kg:n pakkaus: Esiliisteröinti: Sekoitetaan 1:20 = 20 litraa vettä = n. 70 m². 140 m² kevyet tapetit: 1:16 = 16 litraa vettä = 80-85 m² puulastutapetit: 1:14 = 14 litraa vettä = 70-75 m² kuvioidut, vinyyli- ja kohokuvioidut tapetit, raskaat tapetit: 1:12 = 12 litraa vettä = 60-65 m².

Varastointi

Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa!

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.