

baufan®

Remplissage intérieur

Fiche d'information technique

500g / N° d'art.101209 / EAN 4016215101209
1kg / N° d'art.101261 / EAN 4016215101261
5kg / N° d'art.101247 / EAN 4016215101247
10kg / N° d'art.101285 / EAN 4016215101285
20kg / N° d'art.101254 / EAN 4016215101254



L'enduit intérieur à base de plâtre naturel est idéal pour remplir, lisser et modeler les surfaces de murs et de plafonds à l'intérieur. L'enduit souple, renforcé de cellulose, convainc par son adhérence optimale, sa facilité d'application et sa finition lisse - parfait pour les retouches, les réparations et les aménagements de surface créatifs.

- pour remplir, lisser et modeler
- enduit souple à base de plâtre naturel
- avec de la méthylcellulose pour une adhérence optimale
- facile et sûr à mettre en œuvre
- Réaction au feu : A1
- Conforme à la norme CE DIN EN 13963-3B et DIN EN 13279-1 (enduit plâtre pour surfaces C7/20/2)

Champ d'application

Enduit pour murs & plafonds irréguliers : comble les fissures et les trous, colle les panneaux en mousse dure et adhère au béton, au crépi, au verre, au plastique, au métal.

Préparation

Tous les supports doivent être propres, secs, plans, porteurs, absorbants et exempts d'agents de séparation. Pour augmenter la résistance, utiliser le fond pénétrant baufan LF. Les supports qui ne peuvent pas être consolidés ou qui ne sont pas suffisamment adhérents doivent être entièrement éliminés. En cas de doute, faire un essai.

Traitement

1. Verser l'enduit pour intérieur baufan dans un récipient de mélange propre et le verser lentement dans de l'eau claire en remuant jusqu'à obtention d'une masse pâteuse et sans grumeaux. Proportion de mélange pour 1,0 kg de mastic d'intérieur baufan : coller, cheviller, remplir - env. 0,5 à 0,6 litre d'eau lisser, mastiquer - env. 0,6 à 0,7 litre d'eau 2. Après avoir mélangé, laisser mûrir env. 1 minute et mélanger à nouveau. Ne pas diluer ultérieurement le matériau préparé ! 3. L'application s'effectue à la spatule, à la truelle ou autre, en couche de n'importe quelle épaisseur. 4. Nettoyer les outils de travail à l'eau claire immédiatement après utilisation. Appliquer une couche de fond sur toute la surface des murs et des plafonds avant de les peindre, afin d'obtenir une surface sans ombre. Temps de séchage : le temps de séchage dépend de la température d'application. Une humidité relative de l'air supérieure à 90%, en particulier en combinaison avec des températures basses, peut influencer considérablement le temps de séchage et les propriétés qualitatives. Mise en œuvre : jusqu'à env. 1 heure Durcissement : env. 2 heures Recouvrable : après env. 1 jour

Consommation

par mm d'épaisseur de couche -> env. 0,7 kg/m

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au frais, mais à l'abri du gel. A l'état non ouvert et dans des conditions de stockage appropriées, se conserve au moins jusqu'au : voir l'étiquette du lot.

Remarques

Température de mise en œuvre : au moins + 5 °C pour le matériau et l'air circulant Ne donner au recyclage que les emballages vides de résidus. Les restes de matériaux peuvent être éliminés selon le code déchet n° 170802 (matériaux de construction à base de plâtre, à l'exception de ceux qui relèvent de la rubrique 170801).

Statut: 07.09.2026

Page 1/1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.