Painter Renovator + Smooth Fleece RV 130

Fiche d'information technique

1 Stück / N° d'art.009609000 / EAN 4007954096093



Ce non-tissé lisse est idéal pour la rénovation de revêtements muraux et le pontage de fissures de surface sur de grandes surfaces. Il crée une base uniforme et stable pour les peintures ou revêtements ultérieurs et assure un aspect de surface calme et lisse. Optimal pour des surfaces murales durables et de grande qualité à l'intérieur.

- à base de fibres de cellulose
- parfait pour les panneaux pufatherm
- préparation idéale du support pour les travaux ultérieurs de tapisserie et de peinture en intérieur
- haute qualité grâce à une densité élevée : env. 130 g/m2
- difficilement inflammable selon la classe de feu B1 DIN 4102

Champ d'application

Non-tissé de rénovation pour peintres et non-tissé lisse pour la rénovation de revêtements muraux, le pontage de fissures et la préparation de supports pour les travaux de tapisserie et de peinture.

Préparation

Le support doit être sec, propre et stable. Enlever les anciens papiers peints et les couches de peinture non adhérentes. Traiter préalablement les supports très absorbants et farinants avec une couche de fond. Lisser les supports rugueux avec des enduits.

Traitement

1. pour le collage, il est recommandé d'utiliser la colle tissulaire GF, la colle pour tissu de verre et non-tissé GK ou la colle pour revêtement mural. Enduire le mur de la largeur d'un lé et encastrer l'intissé sans temps de trempage. Appuyer avec un outil approprié. Coller les lés bord à bord. 2. Pour égaliser les surfaces irrégulières, il est recommandé d'appliquer sur le support de la colle pour polystyrène ou de l'enduit Akkord Spachtel AS5 avec une spatule dentée C1. Enrober ensuite le non-tissé dans cette colle et presser.

Consommation

env. 130 g/m

Stockage

stocker au sec

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.