Betonkontakt 710

Fiche d'information technique

/ N° d'art.069404208 / EAN 4016215105009



Apprêt spécial à base d'eau destiné à améliorer l'adhérence des enduits et des ragréages à base de plâtre, de ciment et de chaux sur des surfaces minérales lisses, non absorbantes ou peu absorbantes (en particulier le béton). Particulièrement adapté au béton coulé sur place lisse ou aux dalles en béton massif constituées d'éléments de construction, ainsi qu'aux surfaces de préfabriqués en béton lissées et aux panneaux en mousse rigide de polystyrène. La teinte légèrement rougeâtre du produit permet de repérer facilement les zones déjà traitées.

- haute résistance aux alcalis
- de couleur rougeâtre
- sans solvants ni plastifiants
- surface antidérapante
- pour l'intérieur

Champ d'application

Apprêt adhésif à base d'eau pour surfaces minérales lisses (notamment le béton).

Préparation

Le support doit être solide, sec et exempt de particules non adhérentes et d'agents de démoulage (huile de coffrage, agents de cure, etc.). Toute présence d'humidité et toute remontée d'humidité provenant du support doivent être exclues. Recouvrez les surfaces qui ne doivent pas être traitées, car les éclaboussures sont difficiles à éliminer par la suite.

Traitement

Avant utilisation, remuer le produit « profimur Betonkontakt » et l'appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une brosse, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur adapté (pompe à vis sans fin). En cas d'application mécanique uniquement, ajuster éventuellement la consistance pour la pulvérisation en ajoutant une petite quantité d'eau. En cas d'application manuelle, appliquer en croix, « humide sur humide ». Ne pas effectuer les travaux suivants avant séchage complet. Temps de séchage : au moins 24 heures – en fonction de la température et de l'humidité de l'air. Prévoyez des temps de séchage plus longs en cas de basses températures et d'humidité élevée. Avant de poser l'enduit, vérifier le degré de séchage à l'aide d'un test d'essuyage.

Consommation

Environ 250 g/m² par couche – en fonction du support. Déterminer la quantité exacte à appliquer en effectuant un essai sur l'objet concerné.

Stockage

Conserver les récipients bien fermés, à l'abri des enfants et au frais, mais à l'abri du gel.

Remarques

Ne pas appliquer lorsque la température du produit et celle de la pièce sont inférieures à +5 °C. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas d'application par pulvérisation, ne pas inhaler les aérosols. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Pour les informations relatives à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site Web www.baufan.de ou à l'adresse info@baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

Ne confier au recyclage que des récipients entièrement vidés. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou en tant que déchets de chantier. Éliminer les résidus liquides selon le code de déchet EWC 08 01 12. Ne pas laisser s’écouler dans les égouts, les cours d’eau ou le sol.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.