Enduit à forte adhérence 945

Fiche d'information technique

/ N° d'art.003904208 / EAN 4016215105016
/ N° d'art.003908208 / EAN 4016215105030



Idéal pour le lissage sur toute la surface, pour colmater les joints dans les plafonds en filigrane et les plafonds préfabriqués, pour combler les fissures et les trous, ainsi que pour jointoyer les plaques de plâtre, les plaques de plâtre fibrées, les plaques de ciment fibrées et autres plaques de construction sèche similaires. Les panneaux de construction sèche posés sans tension peuvent être enduits sans bande d'armature. Respecter les consignes de mise en œuvre des fabricants de panneaux. L'enduit adhésif profimur Super présente une très bonne adhérence au support, un excellent pouvoir de remplissage et une grande stabilité. Il permet la diffusion de la vapeur d'eau et constitue un support optimal pour les travaux ultérieurs de pose de papier peint et de peinture. Grâce à sa consistance souple, l'enduit adhésif « profimur Super » est idéal pour la réalisation de surfaces lisses ou texturées. Ne convient pas à une utilisation dans des zones directement exposées aux projections d'eau, telles que les pièces humides, les douches, les piscines, les bains d'eau salée, les cuisines professionnelles, etc., ni pour les enduits sur le verre, le plastique, le bois, le métal et les supports à base de dispersion.

- Spatule pour peinture et plâtrage
- idéal pour le lissage sur toute la surface ainsi que pour le jointoiement des plaques de plâtre et des plaques de plâtre fibrées posées sans tension, même sans bandes d'armature
- pour tous les systèmes de plaques de plâtre conformes à la norme EN 13963
- enrobé de résine synthétique et renforcé de fibres
- réglable jusqu'à zéro pour des surfaces sans raccord
- pour les classes de finition Q1 à Q4 dans la construction sèche (conformément à la fiche technique n° 2 du groupe industriel des plaques de plâtre de l'Association fédérale de l'industrie du plâtre et des plaques de plâtre (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.))
- pour l'intérieur
- 45 minutes de temps de prise
- Conforme aux normes CE DIN EN 13963-4B et DIN EN 13279-1 (enduit de ragréage à base de plâtre C7/20/2)

Champ d'application

Enduit à base de plâtre renforcé de résine synthétique, offrant d'excellentes propriétés d'adhérence pour les murs et plafonds intérieurs.

Préparation

S'applique sur tous les supports minéraux (tels que les enduits à base de plâtre, de chaux et de ciment, la pierre, le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie, etc.) ainsi que sur les plaques de plâtre, les plaques de plâtre fibrées, les plaques de ciment fibrées et autres panneaux de construction sèche similaires. Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de démoulage (poussière, huile de coffrage, etc.). Prétraiter le béton très lisse ainsi que les supports très absorbants, sableux et farineux avec le primaire d'imprégnation profimur LF. Les surfaces poncées et les bords coupés des plaques de plâtre doivent également être apprêtés afin de fixer la poussière et de réduire la porosité.

Traitement

Préparation :
Verser 2 mesures de mastic « profimur Super-Haftspachtel » dans 1 mesure d'eau froide et propre (par exemple 1 kg de poudre dans 600 ml d'eau) et mélanger. Au bout de 3 minutes, remuer brièvement le mastic une nouvelle fois.

Mise en œuvre :
Appliquer le mélange préparé dans les 45 minutes à l'aide d'une spatule ou d'une truelle lisseuse, puis lisser jusqu'à ce que

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

la surface soit plane. L'enduit super-adhérent profimur peut également être appliqué en couches plus épaisses en une seule opération et durcit de manière homogène sans affaissement ni fissuration. En fonction de l’épaisseur d’application, des conditions ambiantes et de l’humidité du chantier, le temps de séchage est d’environ 24 heures ; dans des conditions défavorables, ce temps peut s’allonger en conséquence.

Conseil pratique pour le ponçage :
C’est dans les 4 jours suivant l’application que les surfaces enduites se poncent le plus facilement. Pour un résultat de ponçage optimal, il est recommandé d’utiliser une ponceuse à disque (grain de ponçage 120) à vitesse de rotation faible à moyenne et en exerçant une légère pression.

Travaux ultérieurs :
Afin d’éviter un séchage irrégulier des couches de peinture suivantes en cas de retouches ponctuelles, il convient d’appliquer une couche d’apprêt « profimur Tiefengrund LF » sur les zones retouchées ou sur l’ensemble de la surface.

Consommation
environ 1 kg de poudre par m² pour une épaisseur d'application de 1 mm.

Stockage
Conserver hors de portée des enfants, dans un endroit frais et sec. Refermer soigneusement les emballages entamés.

Remarques
Ne pas appliquer lorsque la température du produit et celle de la pièce sont inférieures à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

Pour les informations relatives à la sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site Web www.baufan.de ou à l'adresse info@baufan.de.

Ne remettre au recyclage que les récipients entièrement vidés. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou en tant que déchets de chantier. Code de déchet EWC n° 17 08 02. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.