Roll-on 903

Fiche d'information technique

/ N° d'art.032905208 / EAN 4016215105054



Enduit léger prêt à l'emploi pour l'intérieur, destiné à la retouche et au lissage des murs et des plafonds. Idéal pour recouvrir les couches de peinture à dispersion, les treillis en fibre de verre, les enduits à base de résine synthétique, les supports minéraux ainsi que les plaques de plâtre et autres panneaux de construction sèche. Ce mastic souple s'applique, se lisse et se taloche très facilement et, une fois complètement sec, il se ponce parfaitement.

- facile à lisser et extensible jusqu'à zéro
- très facile à poncer
- sans solvants ni plastifiants
- pour les qualités de surface Q3-Q4 dans la construction sèche (conformément à la fiche technique n° 2 du groupe industriel des plaques de plâtre de l'Association fédérale de l'industrie du plâtre et des plaques de plâtre (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.))
- pour l'intérieur
- Conforme à la norme CE DIN EN 13963-2A

Champ d'application

Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Kunstharz-Leichtspachtelmasse zum Ausbessern und Glätten von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Préparation

S'applique sur des supports non absorbants à base de dispersion, sur des surfaces minérales (telles que les enduits à la plâtre, à la chaux et au ciment, la pierre, le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie, etc.) ainsi que sur les plaques de plâtre, les plaques de plâtre fibrées, les plaques de ciment fibrées et autres plaques de construction sèche. Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de démoulage (poussière, graisse, etc.). Appliquer une couche d'apprêt « profimur Tiefengrund LF » sur les supports très absorbants, sableux ou farinants. Comblez les trous profonds et les éclats avec un enduit à base de plâtre profimur. Lors du ragréage de plaques de plâtre et d'autres panneaux de construction sèche, effectuer le ragréage de base avec le mastic super-adhérent profimur 945 ou le mastic profimur Fill+Finish 960.

Traitement

Appliquer l'enduit à l'aide d'un rouleau de peinture (poils moyens), d'un pulvérisateur adapté ou d'une truelle, puis lisser. Épaisseur d'application : 3 mm max.

Application au pistolet :
N'utiliser que des pistolets airless homologués par le fabricant pour l'application d'enduits pulvérisables (par exemple, à partir du modèle Graco Mark V, Wagner PS 3.39 ou équivalent).
Pression statique : 215 bar ; pression de service : 160 – 180 bar ; taille de la buse : 029 – 041 ; longueur du tuyau : 15 m max.

L'enduit durcit par séchage – le temps de séchage dépend de l'épaisseur d'application, de la nature du support et des conditions ambiantes. Ne réaliser les couches de peinture suivantes et les collages qu'après séchage complet de la surface enduite.

Consommation

environ 1,4 kg par m² pour une épaisseur d'application de 1 mm. Déterminer la quantité exacte nécessaire en effectuant un

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.

essai d'application sur l'objet.

Stockage
Conserver les récipients bien fermés, à l'abri des enfants et au frais, mais à l'abri du gel.

Remarques
Ne pas appliquer lorsque la température du support et la température ambiante sont inférieures à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Pour les informations relatives à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actualisées sur notre site Web www.profimur.de ou à l'adresse info@baufan.de.

Ne mettre au recyclage que les récipients entièrement vides. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou en tant que déchets de chantier. Éliminer les résidus non durcis selon le code de déchet EWC 08 04 10. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Remarque:
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.