



Décapant silicone pour éliminer en profondeur les résidus de silicone frais et durcis. Convient pour les carreaux en céramique, le verre, l'émail, le métal et les supports similaires. Agit rapidement, dissout les résidus de manière fiable et permet d'obtenir une surface propre pour de nouvelles étanchéités ou de nouveaux revêtements.

- Formule gel - également pour les surfaces verticales
- Kit complet : 150 ml de dissolvant pour silicone, 1 pinceau, 1 éponge spéciale

### Champ d'application

Le nettoyant silicone decotric élimine les résidus de silicone sur le carrelage, le verre, l'émail et le métal. Grâce à sa formule gel, il est également idéal pour les surfaces verticales.

### Traitement

Découper le joint de silicone avec un couteau bien aiguisé. Bien agiter le flacon avant utilisation. Appliquer le dissolvant pour silicone sur les résidus à l'aide d'un pinceau et laisser agir entre 10 minutes et 6 heures. Enlever les résidus dissous avec l'éponge spéciale. Laver soigneusement l'éponge avec un nettoyant ménager tous les 1 m de longueur de joint. Rincer ensuite abondamment la surface à l'eau. Répéter l'application si les résidus sont plus importants. Avant de refaire les joints, sécher soigneusement les surfaces d'adhérence avec un chiffon propre.

### Stockage

Conserver le récipient bien fermé, au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Conserver hors de portée des enfants.

### Remarques

Porter des gants de protection appropriés pendant l'application. Avant d'appliquer le produit, vérifier la résistance du support sur une petite surface d'essai, car les surfaces sensibles peuvent être attaquées. Ne traiter les métaux que brièvement et rincer très soigneusement. Nettoyer les outils de travail à l'eau après utilisation. Ne recycler que les bidons vides. Les restes de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Éliminer les résidus liquides conformément au code déchet EWC n° 08 01 12.

#### Remarque:

Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.