# Védőfesték

Műszaki tájékoztató

250ml / Tételszám.020289 / EAN 4016215020289




Nagymértékben átlátszatlan, fehér védőfesték integrált hosszú távú filmvédelemmel a beltéri penész- és gombafertőzés megbízható megelőzésére. Ideális konyhák, fürdőszobák és egyéb nedves helyiségek fal- és mennyezetfelületeire. A festék könnyen felhordható a beépített felhordóecsettel, és nagy fedőképességével, súrolásálló felületével és egyenletes, matt felületével nyűgöz le - a tartósan tiszta, higiénikus és ápolt helyiségekért.

- Tubus ecsettel
- filmkonzerválással a festékréteg hosszú távú védelmére a penészfertőzés ellen
- Nagy opacitás
- kopásálló
- beltéri használatra

## Alkalmazási terület

Fehér speciális festék, penész elleni filmvédelemmel. Nagymértékben átlátszatlan, közvetlenül a tubusból ecsettel tisztítható belső falakon és mennyezeteken.

## Előkészítés

Olyan aljzatokhoz, mint beton, falazat, kiegyenlítő anyagok, cement-, gipsz- és mészvakolat, gipszkarton és egyéb gipszkarton, szilárdan tapadó emulziós festékrétegek, valamint faforgács, üvegszövet és egyéb festhető tapéták és falburkolatok. Polisztirolból készült mennyezeti panelek és hasonló felületek. Az aljzatnak száraznak, tisztának, épnek, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az aljzatról a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékeket. Alapozza az erősen nedvszívó, csiszolódó és krétás aljzatokat baufan Deep Primer LF alapozóval. Javítsa ki a repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan kiegyenlítő anyaggal. A már penésszel fertőzött felületeket az első réteg felhordása előtt baufan penészeltávolítóval kell megtisztítani.

## Feldolgozás

Távolítsa el a meglévő penészfertőzést penészeltávolítóval. Használat előtt jól rázza fel a tubust, és a védőfestéket egyenletesen vigye fel a javítandó területre. Ha második rétegre van szükség, az eljárást az első réteg száradása után meg lehet ismételni. Használat után az ecsetet alaposan tisztítsa meg vízzel. Száradási idő: kb. 6-8 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között a száradási idő hosszabb lesz.

## Fogyasztás

Sima felületek/finom vakolatszemcsék → 150 ml/m²-től A pontos fogyasztási mennyiséget a tárgyon történő próbabevonással határozza meg.

## Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelő tárolás esetén az eltarthatósági idő a gyártás dátumától számított legalább 36 hónap (lásd a tétel címkéjét).

## Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: Az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat hőmérséklete nem lehet +5 °C alatt A festendő felületeket nem szabad letakarni. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. A



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Hint:**
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

biztonság szempontjából fontos adatokat lásd a biztonsági adatlapon. Az aktuális biztonsági adatlapok elérhetők a www.baufan.de weboldalunkon vagy a info@baufan.de címen.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Hint:**
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.