



Izoláló koncentrátum meszet és cementet tartalmazó lúgos aljzatok biztonságos semlegesítésére. Csökkenti a felesleges lúgosságot, megakadályozza a kivirágzást és egyenletes, tapadó alapot biztosít a későbbi bevonatokhoz. Ideális az aljzat előkezeléséhez.

- Megakadályozza a festékkárosodást és a foltosodást
- Új vakolatfelületek előkezeléséhez
- Keményíti és tömíti a morzsalékos és csiszolódó vakolatfelületeket
- Az oldható mészsók kivirágzása ellen
- a falazott salétrom elleni küzdelem kezdeti szakaszában
- Alapozó a szilikátfesték technikában
- 1:4 arányban hígítható vízzel

Alkalmazási terület

Az OLAFIRN semlegesíti és tömöríti a meszes és cementkötésű aljzatokat, megakadályozza a kivirágzást és a foltokat, valamint elszigeteli a vízfoltokat és a kormot.

Előkészítés

A friss vakolatnak és betonnak teljesen ki kell szilárdulnia, mielőtt az OLAFIRN-nel kezelnénk. A friss vakolatot 14 napig nem szabad fluorizálni. Távolítsa el az aljzatról a laza részecskéket.

Feldolgozás

Hígítsa az OLAFIRN-t vízzel 1:4 arányban, és ecsettel kétszer vigye fel az oldatot a felületre. A tartályoknak és a szerszámoknak savállóknak kell lenniük, és használat után azonnal vízzel kell tisztítani őket. Száradás után a kezelt felületeket ismét öblítse le vízzel. A nem saválló anyagokat (pl. márvány, üveg, csempe stb.) védje a fröccsenésektől, és szükség esetén azonnal öblítse le vízzel.

Fogyasztás

1 liter elegendő kb. 10-12 m² területre, kétszeri alkalmazás esetén.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: legalább + 5 °C az anyag és a keringtetett levegő esetében Hulladékkód: 060106 Csak az üres tartályokat adjuk vissza újrahasznosításra. Az anyagmaradványok oldottan vagy szárítva a 170904-es hulladékkód szerint (vegyes építési és bontási hulladék), a 060106-os hulladékkód szerint (egyéb savak) vagy háztartási hulladékként ártalmatlaníthatók.

Hint:

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.