Siloxán-csillagos homlokzatfesték

Műszaki tájékoztató



5l / Tételszám.020753 / EAN 4016215020753
10l / Tételszám.020753 / EAN 4016215020807

Rendkívül fehér, nagy fedőképességű homlokzati bevonat új épületekhez és felújításokhoz. Ideális felújító festék hőszigetelő kompozit rendszerekhez. A hosszú távú filmvédelemnek köszönhetően a bevonat ellenáll az algáknak és a zöld bevonatoknak. A homlokzati festék kiváló vízgőzáteresztő képességgel rendelkezik, és esőálló bevonatként megbízható, tartós időjárásvédelmet biztosít, valamint gondozott megjelenést kölcsönöz a homlokzatnak.

- Kopásálló homlokzati bevonat
- Hosszú távú filmvédelemmel az algák és zöld lerakódások ellen
- Extra fehér bevonat magas opacitással
- Magas vízgőzáteresztő képesség
- esőálló
- airless permetezhető
- 1 liter kb. 6 m²-re egy rétegben, sima aljzatra 1 liter.

Alkalmazási terület

Fehér homlokzati festék vízgőzáteresztő és esővízálló bevonatokhoz, hosszú távú védelmet nyújtva az algák és a zöld bevonatok ellen.

Előkészítés

Alkalmas minden ásványi alapfelületre (például vakolatra, betonra és téglafalra), műgyanta-vakolatokra, valamint a szilikon-gyanta-, diszperziós-szilikát- és diszperziós festékekkel készült, szilárdan tapadó régi bevonatokra. Az alapfelületnek tisztának, szilárdnak, száraznak, teherbírónak, valamint por- és zsírmentesnek kell lennie. A nem szilárdan tapadó régi festékrétegeket és a laza vakolatot el kell távolítani. A meglévő zöld bevonatokat a baufan Algen- und Schimmel-STOP termékkel kell eltávolítani. A homokosodó, krétázó és erősen nedvszívó alapfelületeket a baufan Tiefgrund LF termékkel kell előkezdeni. Az új vakolatot a kivirágzás elkerülése érdekében szakszerűen kell flutálni. A repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan simítóanyaggal kell kijavítani.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan keverje át, majd hengerrel, ecsettel, kefével, széles ecsettel vagy megfelelő szóróberendezéssel vigye fel. Alapozó rétegként a festéket legfeljebb 5 % vízzel hígíthatja, fedőrétegként pedig hígítatlanul vigye fel, miután az első réteg teljesen megszáradt. Nagyobb felületek bevonásakor a csíkok elkerülése érdekében nedvesen nedvesre dolgozzon. A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel tisztítsa meg.

Száradási idő:
kb. 6–8 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, közepesen nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik.

Színezés:
Megfelelő univerzális színezőkoncentrátumokkal vagy telített színű és színezhető festékekkel (max. 10 %-os hozzáadásig, anélkül, hogy a teljes bevonat épületfizikai tulajdonságai romlanának. Feltétlenül ügyelni kell a fény- és időjárásállóságra.)

Megjegyzések az airless szórófestéshez:
Szórószög: 50°
Fúvóka: 0,023 – 0,027
Szórónyomás: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Fogyasztás
Sima felületek/finom vakolat → 150 ml/m²-től
A pontos felhasználási mennyiséget a helyszínen végzett próbafestéssel kell meghatározni.

Tárolás
Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések
Felhordási hőmérséklet:
+5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat tekintetében

A felhordás előtt vegye figyelembe a biztonsági adatlapban szereplő biztonsági információkat. A legfrissebb biztonsági adatlapok a www.baufan.de weboldalunkon érhetők el.

Gyermekektől elzárva tartandó. Szórófestéskor használjon A2/P2 kombinált szűrőt. A felhordás és a száradás során gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A festék használata közben kerülje az evést, ivást és a dohányzást. Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Szembe vagy bőrre kerülés esetén azonnal alaposan öblítse le vízzel. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba.

Az EU VOC-határértéke ennek a terméknek (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). A termék VOC-tartalma max.: 1 g/l.

Hulladékkezelés:
Csak teljesen kiürített tartályokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A folyékony maradványokat a 08 01 12 hulladékosztály-szám szerint kell ártalmatlanítani.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.