860-as simító- és kitöltő spatula

Műszaki tájékoztató

/ Tételszám.003201208 / EAN 4016215105078
/ Tételszám.003207208 / EAN 4016215105108



Gipsz alapú simítóanyag teljes felületű simításhoz, repedések, fugák és lyukak kitöltéséhez, valamint gipszkarton- és egyéb gipszkartonlapok simításához. A gipszkartonlapok simításakor elvileg fugafedő szalagokat kell használni. A rugalmas simítóanyag könnyen felvihető és elsimítható, és nagyobb rétegvastagság esetén is megkeményedik anélkül, hogy besüllyedne vagy repedések keletkeznének. Nem alkalmas közvetlen vízpermetnek kitett területeken való használatra, pl. nedves helyiségekben, zuhanyzókban, uszodákban, sófürdőkben, ipari konyhákban és hasonló helyeken, valamint üveg, műanyag, fa, fém és diszperziós alapfelületeken történő simításra.

- mennyezetek és falak teljes felületének simításához
- repedések és lyukak kitöltésére, csapok behelyezésére és formázásra
- gipszkarton- és egyéb gipszlemez-lemezek fugázásához
- metilcellulózzal a biztos tapadás érdekében
- a Q1–Q4 felületi minőségi osztályokhoz a gipszkarton-szerelés területén (a Német Gipsz- és Gipszkartonipari Szövetség (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.) Gipszkarton-ipari Csoportjának 2. számú útmutatója szerint)
- 60 perc feldolgozási idő
- beltéri használatra
- CE-megfelelőség a DIN EN 13963-3B és a DIN EN 13279-1 szabványok szerint (C7/20/2 típusú gipsz alapozó)

Alkalmazási terület

Cellulózzal erősített gipszsimítóanyag beltéri fal- és mennyezeti felületekhez.

Előkészítés

Minden ásványi alapfelületen (pl. gipsz-, mész- és cementvakolat, kő, beton, porózus beton, falazat stb.), valamint gipszkarton-, gipszrost-, cementrost- és hasonló gipszkartonlemezeken alkalmazható. Az alapfelületnek száraznak, teherbírónak és elválasztóanyagoktól (por, zsaluzóolaj stb.) mentesnek kell lennie. Az erősen nedvszívó, homokosodó és krétásodó alapfelületeket profimur mélyalapozóval (LF) kell előkezdeni. A csiszolt felületeket és a gipszkartonlapok vágási éleit is alapozni kell, hogy a port megkötjék és a nedvszívó képességet csökkentsék.

Feldolgozás

Elkészítés:
2 rész profimur simító- és töltőgittet szórjunk 1 rész hideg, tiszta vízbe (pl. 1 kg por 650 ml vízhez), majd keverjük össze. 3 perc elteltével a simítóanyagot ismét röviden keverje át.

Felhordás:
A elkészített simítóanyagot 60 percen belül simítókanállal vagy simítókanállal vigye fel, és simítsa el a felülettel egy szintbe. A felhordott réteg vastagságától, a környezeti feltételektől és az építési nedvességtől függően a száradási idő kb. 24 óra – kedvezőtlen körülmények esetén a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodhat.

Gyakorlati tipp a csiszoláshoz:
A teljes kiszáradás után (kb. 24 óra – a környezeti feltételektől és az építési nedvességtartalomtól függően) a kitöltött felületek könnyen utólagosan csiszolhatók. Az optimális csiszolási eredmények elérése érdekében ajánlott tárcsás csiszológépet használni (a csiszolóanyag szemcsemérete 120–150), alacsony vagy közepes fordulatszámon és kis nyomással.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

További munkálatok:
A foltjavításoknál a későbbi festékrétegek egyenetlen száradásának elkerülése érdekében a kijavított helyeket, illetve akár a teljes felületet is be kell alapozni profimur Tiefengrund LF alapozóval.

Fogyasztás
kb. 1 kg por m²-enként, 1 mm-es rétegvastagság esetén.

Tárolás
Gyermekektől elzárva, hűvös és száraz helyen tárolandó. A felnyitott csomagolást jól lezárva tárolja.

Megjegyzések
Ne alkalmazzák +5 °C alatti aljzat- és szobahőmérsékleten. Használat után a szerszámokat vízzel tisztítsák meg.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, az anyagbiztonsági adatlapból vegyék át. Az aktuális anyagbiztonsági adatlapok elérhetők a www.baufan.de weboldalunkon vagy a info@baufan.de címen.

Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. EWC-hulladékkód: 17 08 02. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.