Betonkontakt 710

Műszaki tájékoztató

/ Tételszám.069404208 / EAN 4016215105009



Vízalapú speciális alapozó, amely javítja a gipsz-, cement- és mésztartalmú simítóanyagok és vakolatok tapadását sima, nem nedvszívó vagy alig nedvszívó ásványi felületeken (különösen betonon). Különösen alkalmas sima helyszíni betonra vagy építőelemekből készült tömör betonpályákra, valamint simára simított beton előregyártott elemek felületére és polisztirol keményhab lemezekre. A termék enyhén vöröses színe lehetővé teszi a már kezelt felület könnyű ellenőrzését.

- magas lúgállóság
- vöröses színű
- oldószer- és lágyítószer-mentes
- csúszásmentes felület
- beltéri használatra

Alkalmazási terület

Vízalapú tapadásjavító alapozó sima ásványi felületekhez (különösen betonhoz).

Előkészítés

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, valamint laza részek és elválasztószerek (zsaluzóolaj, utókezelő szer stb.) mentesnek kell lennie. Kizárni kell a nedvességterhelést és az aljzatból áthatoló nedvességet. A kezelni nem kívánt felületeket le kell takarni, mivel a fröccsenések később nehezen eltávolíthatók.

Feldolgozás

A profimur Betonkontaktot használat előtt keverje fel, majd hengerrel, kefével, ecsettel vagy megfelelő szóróberendezéssel (csigás szivattyúval) vigye fel. Csak gépi felhordás esetén állítsa be a szórható konzisztenciára, szükség esetén kis mennyiségű víz hozzáadásával. Kézi felhordás esetén keresztirányban, nedvesen a nedvesre kell felvinni. A további munkálatokat csak a teljes kiszáradás után szabad elvégezni. Száradási idő legalább 24 óra – a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően. Alacsony hőmérséklet és magas páratartalom esetén a száradási idő ennek megfelelően meghosszabbodik. A vakolás előtt törlőpróbával ellenőrizni kell a száradási fokot.

Fogyasztás

kb. 250 g/m² rétegenként – az aljzattól függően. A pontos felhordási mennyiséget próbafelhordással kell meghatározni a felületen.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan zárva, gyermekbiztosan, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések

Ne alkalmazzák +5 °C alatti tárgy- és szobahőmérsékleten. Szembe kerülés esetén azonnal öblítsék ki vízzel. Szórásos felhordáskor ne lélegezzék be a permetezőködöt. A szerszámokat használat után azonnal tisztítsák meg vízzel.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, az anyagbiztonsági adatlapból vegye át. Az aktuális anyagbiztonsági adatlapok elérhetők a www.baufan.de weboldalunkon vagy a info@baufan.de címen.

Csak teljesen kiürült csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványokat a háztartási hulladékkal vagy építési hulladékként lehet ártalmatlanítani. A folyékony maradványokat az EWC 08 01 12

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

hulladékosztályozási kód szerint kell ártalmatlanítani. Ne kerüljön a csatornahálózatba, víztestekbe vagy a talajba.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.