Sportpálya jelölés

Műszaki tájékoztató

8,5l / Tételszám.103777 / EAN 4016215103777



Nagymértékben átlátszatlan jelölő koncentrátum sportpályák és gyepfelületek pontos és jól látható jelölésére. Tiszta fehér, nagyon gazdaságos és alkalmas minden szabványos jelölőberendezéshez. Egyenletes, tartós vonalakat biztosít, jó tapadással a fűhöz és magas időjárásállósággal. Ideális futballpályákhoz, edző- és játékfelületekhez - professzionális jelölésekhez hatékony anyagfelhasználással.

- Fehér, nagyon átlátszatlan jelölőfesték
- sportpályák és gyepfelületek ideiglenes jelölésére
- Alkalmas minden szokásos jelölőeszközhöz
- oldószermentes
- Gyors száradás
- esőálló
- Koncentrátum - vízzel hígítható
- Nagyon gazdaságos

Alkalmazási terület

Vonaljelölő festék sportpályák, természetes gyep és kemény pályák jelölésére. Nagyon jó tapadás száraz füvön és tiszta láthatóság még esőben is.

Előkészítés

Természetes fűfelületekre, sportpályákra és kemény pályákra (teniszpályák). A permetezendő felületeknek száraznak kell lenniük.

Feldolgozás

Ne keverje a baufan Sportplatzmarkierung KONZENTRAT-ot más színekkel. Használat előtt jól keverje fel. Óvatosan keverje össze a kívánt mennyiségű vízzel. baufan Sportpálya jelölés KONZENTRÁT legfeljebb 5 rész vízzel hígítható. Minél kevesebb vízzel, annál nagyobb a szín fényereje. A legkedvezőbb keverési arányt próbamegjelöléssel határozza meg. A felhordás megfelelő jelölőberendezéssel, nyomószórós permetezési módszerrel történik. A hígított terméket gyorsan kell felhordani, mivel üledékképződés lehetséges. Használat után azonnal gondosan tisztítsa meg a jelölőkocsit/szórófejet tiszta vízzel (addig permetezzen, amíg a víz tiszta nem lesz). Keverési arány: Ajánlott: - Első jelölés: 1 : 3 - Második jelölés: 1 : 5 Száradási idő: kb. 2-5 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között megfelelően hosszabb száradási idő. Színezés: Szükség esetén megfelelő diszperziós, szilárd és színező festékekkel (oldószermentes) legfeljebb 5%-ig színezhető.

Fogyasztás

négyzetméterenként hígítatlanul → kb. 1,2 - 1,8 liter (tapasztalati értékek 10 cm szélességre) A fogyasztás szempontjából döntő a padló állapota, a keverési arány és a felhasználó munkamódszere.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva az eltarthatósági idő legalább addig tart, amíg: lásd a tétel címkéjét.

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C az anyag, a keringtetett levegő és az aljzat esetében Gyermekektől elzárva tartandó. A

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne lélegezze be a permetpermetet. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a festék használata közben. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. vigyázat! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezzen be aeroszolt vagy ködöt. Permetezéskor A2/P2 kombinált szűrőt használjon.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.