FIXcolor teljes színű és színező festékek 2,5l

Műszaki tájékoztató



/ Tételszám.090103002 / EAN 4002175901034 (Okkersárga)
/ Tételszám.090303002 / EAN 4002175903038 (Umbra)
/ Tételszám.090403002 / EAN 4002175904035 (Fekete)
/ Tételszám.090503002 / EAN 4002175905032 (Szivar barna)
/ Tételszám.090603002 / EAN 4002175906039 (Csokoládé barna)
/ Tételszám.090703002 / EAN 4002175907036 (Nap sárga)
/ Tételszám.090803002 / EAN 4002175908033 (Narancs)
/ Tételszám.090903002 / EAN 4002175909030 (Piros jelzés)
/ Tételszám.091003002 / EAN 4002175910036 (Gentian kék)
/ Tételszám.091303002 / EAN 4002175913037 (Levél zöld)
/ Tételszám.091803002 / EAN 4002175918032 (Ultramarin kék)
/ Tételszám.092103002 / EAN 4002175921032 (Menta)
/ Tételszám.092303002 / EAN 4002175923036 (Terrakotta)
/ Tételszám.092403002 / EAN 4002175924033 (Tavaszi zöld)
/ Tételszám.092903002 / EAN 4002175929038 (Benzin)
/ Tételszám.093703002 / EAN 4002175937033 (Topáz barna)
/ Tételszám.094603002 / EAN 4002175946035 (lila)
/ Tételszám.036803002 / EAN 4002175368035 (Naplemente)
/ Tételszám.036203002 / EAN 4002175362033 (sárga dinnye)
/ Tételszám.034803002 / EAN 4002175348037 (Vörös-barna)
/ Tételszám.034403002 / EAN 4002175344039 (Violet)

Egyszínű és színező festékek a homlokzatok és belső terek kreatív kialakításához. Ideális a kereskedelemben kapható, vízbázisú emulziós, kötőanyag-, latex-, fal- és mennyezetfestékek színezésére. Műgyanta vakolatokhoz és szobrokhoz is alkalmas. Egyedi színakcentusokat és sokoldalú alkalmazási lehetőségeket biztosít beltéren és kültéren egyaránt.

- oldószermentes
- Alacsony károsanyag-kibocsátás
- beltéri és kültéri használatra
- Időjárásálló
- Nedves kopásállósági osztály 2 a DIN EN 13300 szerint
- kopásálló
- airless permetezhető

Alkalmazási terület

FIXcolor szilárd színek és színezőfestékek homlokzatokhoz és lakóterekhez - emulziós, latex, fal- és mennyezetfestékek színezéséhez.

Előkészítés

Az aljzatnak szilárdnak, száraznak, nedvszívónak és elválasztó anyagoktól (por, zsír stb.) mentesnek kell lennie. Távolítsa el a rosszul tapadó festéket és tapétát. Töltse ki a repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket. Alapozza az erősen nedvszívó, csiszolódó és meszesedő aljzatokat decotric Deep Primer LF alapozóval.

Feldolgozás

Ecsettel, hengerrel vagy megfelelő permetezőberendezéssel kell felvinni. Az alapozó réteghez a festéket legfeljebb 10 % vízzel lehet hígítani. Az alapréteg átszáradása után vigye fel a fedőréteget hígítatlanul vagy max. 5 % víz hozzáadásával. + 20 °C-on és 65 %-os relatív páratartalom mellett a száradási idő kb. 12 óra. Alacsonyabb hőmérsékleten és/vagy magasabb páratartalom mellett a száradási idő ennek megfelelően hosszabb. A *-gal jelölt színárnyalatok csak teljes tónusú külső bevonatokhoz használhatók. Ezek közé tartoznak a következő színárnyalatok: 907, 908, 909, 915, 923, 924, 935, 947, 940 és 946. Használat színezőfestékként: Emulziós és latexfestékek, műgyanta vakolatok és hasonló vizes bázisú anyagok színezéséhez. Az S-sel jelölt színek alkalmasak szilikátfestékek színezésére (max. 10 %-os hozzáadással). Ezek közé

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

tartoznak a következő színárnyalatok: 901, 902, 903, 904, 905, 906, 937 és 945. A színezett termékre vonatkozó feldolgozási irányelvek érvényesek.

Fogyasztás
Kb. 150 - 200 ml/m² egy rétegben - az aljzat állapotától függően. A pontos mennyiséget a tárgyon történő próbakezeléssel kell meghatározni.

Tárolás
Tárolja szorosan lezárva hűvös, de fagymentes helyen.

Megjegyzések
Használat előtt keverje össze a különböző tételszámokat. A színeltérések a felhasznált diszperziótól és a hordozótól függően előfordulhatnak. Ne alkalmazza + 5 °C objektum- és környezeti hőmérséklet alatt. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Gyermekek elől elzárva tartandó. Szemmel való érintkezés esetén azonnal öblítse ki vízzel. Permetezéskor ne lélegezze be a szórópermetet. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A termékre vonatkozó EU VOC határérték (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). A termék VOC-tartalma legfeljebb: 1 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.