Hengeres ragasztó nem szőtt tapétákhoz PREMIUM

Műszaki tájékoztató



200g / Tételszám.102367 / EAN 4016215102367

Kiváló minőségű, gyorsan oldódó metilcellulóz paszta. Ideális a nem szőtt tapéta ragasztásához a paszta falra történő felhordásával vagy a tapétára történő hagyományos paszta felhordásához.

- Sima és dombornyomott nem szőtt tapétákhoz és nem szőtt faforgácsrosthoz
- a tekerccsel közvetlenül a falra
- Nem fröcsköl vagy csepeg
- erős metilcellulózzal, szintetikus gyantával és ragasztóerő-növelő anyagokkal
- instant - 5 perc alatt használható
- Nagy kezdeti tapadás és ragasztási szilárdság
- Könnyen korrigálható
- átlátszóan szárad
- tartósítószertől mentes

Alkalmazási terület

Nem szőtt tapétaragasztó a falragasztási technikához és a klasszikus alkalmazáshoz. Ideális nem szőtt, vinil, dombornyomott, textil és üvegszálas tapétákhoz, extra erős.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, épnek és elválasztó anyagoktól (zsír, por, zsaluolaj stb.) mentesnek kell lennie. Távolítsa el a régi, rosszul tapadó tapétát, és baufan tapétaeltávolítóval távolítsa el. A repedéseket és lyukakat javítsa ki baufan belső térkitöltővel vagy decomur szuperragasztóval. Előkezelje az erősen nedvszívó, csiszolódó és meszesedő aljzatokat baufan LF mélyalapozóval. Áttetsző tapétákhoz (különösen különböző színű aljzatokon) a baufan Tapétaalapozó fehér alapozóréteget ajánljuk.

Feldolgozás

Alkalmazási arány: Alkalmazás az aljzatra (nem szőtt tapéta / polilaminált üvegszálas tapéta): 1:15 = 3,0 liter víz = 15-20 m² Alkalmazás a tapétára (vinil tapéta / nehéz tapéta; szövet / textil tapéta): 1:20 = 4 liter víz = 20-25 m² A baufan Roll-Kleister-t gyorsan és gyorsan, erőteljes keverés közben hideg vízhez adjuk, és rövid ideig keverjük tovább. 5 perc elteltével ismét erőteljesen keverje meg. Felhordás az aljzatra: Mivel a nem szőtt tapéták nem igényelnek áztatási időt, gyorsan és egyszerűen felhordhatók falragasztásos technikával. Ehhez a bekevert pasztát egyenletesen vigye fel az aljzatra egy rövid bolyhos hengerrel vagy ecsettel 1-2 tapétapanel szélességben. A tapétalapot közvetlenül a friss pasztaágyba fektesse, és egyenletesen, buborékmentesen nyomja le. A tapétára történő felhordáskor: A tapétát egyenletesen kenje be a pasztával, és fektesse össze. Elegendő áztatási idő után a tapétákat tompán illesztve helyezze fel és nyomja le. A tapéta gyártójának utasításait be kell tartani. A tapéta előlapján lévő ragasztómaradványokat azonnal távolítsa el nedves ruhával.

Fogyasztás

200 - 300 ml/m²

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva a gyártási időponttól számított legalább 48 hónapig eltartható (lásd a tétel címkéjét).

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében Gyermekektől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Használat közben kerülje az evést, ivást és dohányzást. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.