Tapéta ragasztó Special

Műszaki tájékoztató

200g / Tételszám.102350 / EAN 4016215102350



Kiváló minőségű cellulózszármazék ragasztóerősítő adalékanyagokkal szinte minden tapétatípus megbízható tapadásához. Friss, légszáraz vakolaton is használható, ezért különösen rugalmasan alkalmazható. A paszta könnyen keverhető és könnyen megmunkálható. Tiszta, egyenletes tapétázási eredményekhez beltérben.

- Szintetikus gyantával megerősítve
- Nagy tapadási szilárdság
- Farost és nehéz tapétákhoz
- 30 perc alatt használatra kész
- átlátszóan szárad
- tartósítószertől mentes

Alkalmazási terület

Minden típusú tapéta felragasztásához, beleértve a faforgács, dombornyomott, vinil, fotó és speciális tapétákat.

Előkészítés

Az aljzatnak tisztának, száraznak, szilárdnak, nedvszívónak, simának és leválasztó anyagtól mentesnek kell lennie. A régi tapétát baufan tapétaeltávolítóval vagy baufan faforgácseltávolítóval távolítsa el. A repedéseket, lyukakat és egyenetlen felületeket javítsa ki baufan belső térkitöltővel. Alapozza a csiszolandó és meszelhető aljzatokat baufan Deep Primer LF alapozóval. Elővakolja az erősen nedvszívó aljzatokat (1:40 arányban) vagy kezelje elő baufan Deep Penetrating Primerrel.

Feldolgozás

Keverési arány: Előragasztás: Keverje össze 1:40 = 8,0 liter víz = 60-80 m² Durva tapéta/nehez tapéta: Keverje össze 1:20 = 4,0 liter víz = 22-26 m² Speciális tapéták/nyomtatás nélküli dombornyomott tapéták: Keverje össze 1:15 = 3,0 liter víz = 10-15 m² A csomag tartalmát gyorsan és gyorsan hideg vízbe szórja, közben erőteljesen keverje, és rövid ideig keverje tovább. Kb. 30 perc elteltével keverje meg újra erőteljesen a keveréket. Ragassza be egyenletesen a tapétát, hajtsa össze és hagyja ázni. Az ajánlott áztatási idő letelte után vigye fel a tapétát tompán, és tapétázó ecsettel, hengerrel vagy spatulával egyenletesen és buborékmentesen nyomja le. Kövesse a tapéta gyártójának utasításait. A szerszámokat használat után tiszta vízzel tisztítsa meg. A nedvességállóság növelése érdekében, enyhén nedvszívó aljzatok és nagyon nehéz tapéták esetén javasoljuk, hogy egy csomag speciális ragasztóhoz adjon egy doboz (750 g) baufan tapétaragasztót, amelyet a készre kevert ragasztóhoz keverjen hozzá.

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és száraz helyen tárolja. Felbontatlanul és megfelelő tárolás mellett legalább 48 hónapig eltartható. A gyártás dátuma: lásd a tételcímkét.

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében Gyermekektől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Használat közben kerülje az evést, ivást és dohányzást. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.