# Tapéta Paste

Műszaki tájékoztató




200g / Tételszám.102206 / EAN 4016215102206
4kg / Tételszám.102268 / EAN 4016215102268

Kiváló minőségű cellulóz alapú ragasztó könnyű és normál tapéták felragasztásához. A tapétaragasztó csomómentesen keverhető, és 30 perc múlva használatra kész. Felhordható tapétázógéppel és tapétakefével egyaránt.

- Sejtragasztó
- Nagy tapadási szilárdság
- nem csomósodik
- 30 perc alatt használatra kész
- megmunkálható
- tartósítószertől mentes

## Alkalmazási terület

Cellulóz alapú ragasztó könnyű és normál tapétákhoz.

## Előkészítés

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, egyenletesen nedvszívónak, simának és tisztának kell lennie. A régi festékrétegeket és tapétákat el kell távolítani. A repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket megfelelő baufan simítóanyaggal kell kijavítani. A homokosodó és krétás alapfelületeket a baufan Tiefgrund LF alapozóval kell megszilárdítani. Az erősen nedvszívó alapfelületeket előzetesen vakolni kell, vagy szintén alapozni kell. A durva szemcsés vakolatot a baufan Zell-Makulatur termékkel kell előfesteni.

## Feldolgozás

Normál papír tapétákhoz 200 g „baufan” tapétaragasztót erőteljes keverés mellett szórjon bele 5 l hideg, tiszta vízbe, majd keverje még egy rövid ideig. Nehéz tapéták ragasztásához 200 g tapétaragasztóhoz 4 l vizet használjon. 30 perc elteltével a keveréket ismét alaposan keverje át. A duzzadási idő letelte után a tapéta minőségének megfelelően további hígítás lehetséges. A tapétaragasztót tapétázógéppel vagy ecsettel egyenletesen vigye fel a tapéta hátoldalára, hajtsa össze a tapétaszalagot, és a gyártó utasításai szerinti előírt áztatási idő letelte után ragassza fel. A tapétaragasztó maradványait nedves ruhával távolítsa el. A munkaeszközöket használat után tiszta vízzel tisztítsa meg.

Alapozott felületeken történő tapétázáshoz a készre kevert tapétaragasztóhoz 20 % baufan latex kötőanyagot kell hozzáadni (750 g latex kötőanyag 200 g-os adag tapétaragasztóhoz). A nedvességállóság növelése érdekében, valamint kritikus aljzatokon (pl. friss cementvakolat) szintén ajánlott 20 % baufan latex kötőanyagot hozzáadni.

## Fogyasztás

kb. 200 ml elkészített tapétaragasztó m²-enként – az aljzattól függően.

## Tárolás

A csomagolást jól lezárva és száraz helyen tárolja.

## Megjegyzések

Felhordási hőmérséklet:
legalább +5 °C az anyag, a levegő és az aljzat esetében

A tapétagyártók felhordási utasításait feltétlenül be kell tartani.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Hint:**
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Gyermekektől elzárva tárolandó. Szembe kerülés esetén azonnal alaposan öblítse le vízzel. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba.

A biztonsággal kapcsolatos adatokat kérjük, a biztonsági adatlapból vegye át. A legfrissebb biztonsági adatlapokat honlapunkon, a www.baufan.de oldalon találja meg.

Hulladékkezelés:
Csak teljesen kiürített csomagolásokat adjon át újrahasznosításra. A megszáradt anyagmaradványok a háztartási hulladékkal vagy építési hulladékként ártalmatlaníthatók. EWC-hulladékosztályozási kód: 08 04 14.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Hint:**
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.